

H2环氧云铁中间漆


INDUSTRIAL COATINGS

桥梁钢 钢结构、各种机械、工程车辆

二组份环氧体系, 100%固

产品参数

1. 产品品牌 长江漆
2. 产品名称 H2环氧云铁中间漆
3. 产品容量 18L以上 (成份一17.5KG; 成份二2.5KG)
4. 产品颜色 中灰
5. 理论用量 环氧型3-4平方米/公斤 (一遍喷涂膜厚70-80微米; 普通型6-8平方米/公斤 (一遍喷涂膜厚10-15微米))
6. 推荐用途 桥梁钢钢结构、各种机械、工程车辆等涂装
7. 涂装方式 高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂及辊涂
8. 储存方法 通风、干燥、没有阳光直射的地方 (0-35℃)
9. 配套推荐 可与丙烯酸、聚氨酯、氟碳等面漆配套使用



商品颜色

COLOR



涂装工艺

COATING PROCESS

施工步骤建议①

表面处理：涂装前应将被涂表面除尘、除锈、除油等处理干净，以保证涂装质量。

施工步骤建议②

涂装底漆：建议先用配套底漆，底漆充分附牢，再涂本品在工件表面，漆膜干燥后再涂面漆。

施工步骤建议③

喷涂面漆：面漆应搅拌均匀，以免产生气泡，影响涂装效果。

施工步骤建议④

涂装面漆：面漆应待干燥后，喷涂第一道面漆，两次面漆间隔时间10分钟左右。涂装厚度或按施工要求操作。

施工步骤建议⑤

漆膜养护：涂装漆膜完全干后，将工件表面用干净棉布方可包装运输。

提示：双组份涂料配好后一般需要在4小时内用完

温馨提醒

- ▶ 搅拌均匀：搅拌均匀充分搅拌均匀，确保油漆体系搅拌均匀
- ▶ 专用稀释剂：如需稀释加入，请加入我公司生产的专用稀释剂
- ▶ 复涂间隔：复涂间隔不宜过长，如超过4小时应先用稀释剂将干漆膜打磨一遍
- ▶ 涂装环境：温度15℃，湿度≤85%，相对湿度≤95%，且高于露点3℃以上，防止结露

注意事项

操作人员应穿戴好：手套及护目镜
 施工温度在5℃或更低温度下不得施工
 一般情况下，涂装后应静置14天后交验

公司介绍

优美的工厂实景

资质证书

长江漆——经典工程

南京长江涂料有限公司

我们承接各种工程：防腐工程（化工、医药、食品、机械、船舶、桥梁、钢结构、储罐、塔器、管道、设备等）、涂装工程（钢结构、桥梁、船舶、机械、设备等）、防腐工程（化工、医药、食品、机械、船舶、桥梁、钢结构、储罐、塔器、管道、设备等）、防腐工程（化工、医药、食品、机械、船舶、桥梁、钢结构、储罐、塔器、管道、设备等）

品牌承诺

品牌承诺

生产 → 厂家直发 → 消费者

中间过程全部省了 这个价格……您懂的

- 官方直营
- 技术服务
- 接受定制

发货说明

1. 本漆为厂家直售，价格统一从本公司厂家直发。
2. 用一至两天 100% 的质保书可当日发货，周末及节假日不发货。
3. 物流过程中可能出现破损，影响物流运费不影响使用，介意者请自！

若不发生任何破损，运费亦由买家自理。

温馨提示

颜色仅供参考，实际颜色以实物为准，色差在±10%以内，不作为退换货依据。

我们都是实物拍摄，为什么有色差呢？