

### 温馨提醒

- ⊗ 搅拌均匀：搅拌均匀后使用，搅拌均匀后在有效期内使用
- ⊗ 专用稀释剂：如需要稀释，可以加入本公司生产的专用稀释剂
- ⊗ 施工环境：施工环境温度：建议14-30℃，相对湿度≤85%，施工前将基材清理干净并晾干一天
- ⊗ 涂装环境：温度15-35℃，湿度40-85%，相对湿度≤85%，涂装于温度15℃以上，湿度≤85%

### 注意事项

避免与强酸、强碱、强氧化剂接触  
 避免与含有氯离子、硫酸根离子、磷酸根离子的溶液接触  
 一般施工：涂装前请在1小时内搅拌均匀


## 公司简介



## 资质证书



## 长江漆—经典工程



## 品牌承诺



### 发货说明

1. 本店均为厂家直销，所有商品一律由工厂直接发货。
2. 同一批次1000件以内均按当日出厂日期，周末及节假日不发货。
3. 本店所有商品均含运费险，退换货运费由本店承担，不影响使用，介意者慎！若无地址信息，买家承担退换货运费。

### 温馨提示

颜色因拍摄光线和显示器不同，可能会出现色差，请以实物为准，不作为退换货依据。



# HL厚浆型环氧煤沥青漆

INDUSTRIAL COATINGS

桥梁、港口机械、电力设备等涂装

www.cjpaint.com




## 产品参数

1. 产品品牌 长江漆
2. 产品名称 HL厚浆型环氧煤沥青漆
3. 产品容量 18L以上 (成份—20KG; 成份二3.3KG\*2桶)
4. 产品颜色 灰色
5. 理论耗量 6-9平方米/公斤
6. 推荐用途 桥梁、埋地管道、港口机械等涂装等表面
7. 涂装方式 高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂及辊涂
8. 储存方法 通风、干燥、没有阳光直射的地方 (0-35℃)
9. 配套推荐 本漆底漆面漆配套使用



## 商品颜色

COLOR



## 涂装工艺

COATING PROCESS

- ### 施工步骤建议①
- 表面处理：涂装前将待涂装表面灰尘、油污、锈迹等清理干净，以保证涂装质量。
- ### 施工步骤建议②
- 涂装底漆：建议使用配套底漆，需充分搅拌均匀，并均匀涂装在工件表面；涂装干燥后再涂装面漆。
- ### 施工步骤建议③
- 配制面漆：面漆搅拌均匀，以免产生气泡，影响涂装效果。
- ### 施工步骤建议④
- 涂装面漆：涂装前需干燥底漆，需涂第一道面漆，再次涂装需间隔10分钟左右。涂装厚度按施工要求执行。
- ### 施工步骤建议⑤
- 涂装养护：涂装完成后，待工件表面干燥后方可涂装面漆。

