



® 南 雄 市 瑞 晟 化 学 工 业 有 限 公 司
深 圳 市 瑞 晟 新 材 料 有 限 公 司

工厂地址:南雄市珠玑工业园平安2路东2号

公司地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区隆昌路飞扬科技创
新园 A 栋 913

工厂电话:0751-3867116 3867117 3867118 传真:0751-3867128

公司电话:0755-27926829 27929116 27929556 传真:0755-27926843

RU-607B

- 1、**归类:** 脂肪族聚氨酯丙烯酸酯
- 2、**特征:** 标准型六官能度 PUA 树脂, 高反应活性、低粘度, 固化涂层具有优异的耐溶剂性、抗擦伤性和耐磨性能, 硬度高, 柔性适当, 耐黄变、耐候性佳。对 PC、ABS、PMMA、PET(表面处理)等多种塑胶底材具有优良的附着性能, 即使单独使用也可获得良好的附着性, 对纸张、木材、金属等底材也有良好附着性能。

3、指标

项 目	标 准	检 测 方 法
外观	无色至微黄透明粘稠液	目测
色度	≤ 2	铁钴比色计
固含量	≥ 98.0 %	110℃烘烤 2 小时
官能度	6	理论值
酸值	< 1.0 mgKOH/g	KOH 滴定法
粘度	15000-25000 cps/30℃	NDJ-1 旋转粘度计
密度	1.14-1.17g/cm ³ /30℃	涂料比重杯
NCO 值	空白	二正丁胺盐酸滴定法

- 4、**用途:** 特别适合于各种塑胶基材及塑胶底漆上的 UV 面涂光油, 也可应用于金属和真空镀膜的底涂、面涂, PVC 表涂光油、纸张、木器等 UV 涂料及 UV 油墨。

- 5、**包装及储藏:** 200KG、20KG; 常温密封避光保存, 一年。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。