

**产品品牌：**日本东曹

**产品型号：**CORONATE HXR

**产地：**日本

**用途：**

CORONATE HXR 属于不黄变型，以 HDI 作为基料的三聚异氰酸酯及用多元醇加成的聚异氰酸酯。可与各种 NIPPOLLAN 产品及其他多元醇。组合、广泛应用于汽车、建筑、木工制品、金属、塑料、橡胶、水泥、纸、皮革的等产品中。

**产品参数**

• 品名	外观	色度	NCO 含量	固含量	粘度 (25℃)	溶剂组成
CORONATE LS	淡黄色液体	≤1 (≤80)	12.7-13.7	74-76	1070-1760	E
CORONATE 2037	淡黄色液体	≤1 (≤80)	7.8-8.2	49-51	500-1600	B
CORONATE 2257	淡黄色液体	≤2 (≤190)	7.0-8.0	49-51	80-300	B
CORONATE HXR	淡黄色液体	-- (≤40)	21.6-22.1	100	1700-3300	--
CORONATE HX	淡黄色液体	≤1 (≤80)	20.5-22.0	100	1290-3620	--
CORONATE HXLV	淡黄色液体	-- (≤40)	22.5-23.9	100	700-1400	--

CORONATE HK	淡黄色液体	$\leq 1$ ( $\leq 80$ )	19.3-20.7	100	3600-14800	--
CORONATE 2715	淡黄色液体	-- ( $\leq 100$ )	17.7-19.7	89-91	200-800*1	B
CORONATE HXR90	淡黄色液体	-- ( $\leq 40$ )	19.4-19.8	89-91	360-620	B/H
CORONATE HXR90B	淡黄色液体	-- ( $\leq 40$ )	19.4-19.8	89-91	310-550	B
CORONATE MPAX-75	淡黄色液体	-- ( $\leq 40$ )	16.1-16.7	74-76	50-200*1	X/PMA
CORONATE HX-T	淡黄色液体	$\leq 1$ ( $\leq 80$ )	15.7-16.7	76-78	65-85	X/B
CORONATE 2770	淡黄色液体	-- ( $\leq 60$ )	18.9-19.9	100	70-140*1	--
CORONATE 2785	淡黄色液体	-- ( $\leq 60$ )	18.7-19.7	100	1300-2300	--
CORONATE 2793	淡黄色液体	-- ( $\leq 100$ )	15.9-16.9	100	1300-3300*1	--
CORONATE HL	淡黄色液体	$\leq 1$ ( $\leq 80$ )	12.3-13.3	74-76	100-550	E
CORONATE AQ 105	淡黄色液体	$\leq 120$	19.5-20.5	100	1600-3600	--
CORONATE AQ 130	淡黄色液体	$\leq 80$	15.1-17.1	100	1600-3600	--
CORONATE AQ 140	淡黄色液体	$\leq 80$	17.0-19.0	100	1500-3600	--
CORONATE BI-301	淡黄色液体	$\leq 100$	10.8-11.8	74-76	2500-4500	H

	体					
CORONATE 2793	淡黄色液体	≤100	15.9-16.9	100	1300-3300	--
SRN-230-50B	淡黄色液体	--	--	50	140-300	B

简要说明:

溶剂 粘度

E: 醋酸乙酯 \*1=mPa·s at25°C

B: 醋酸丁酯

X: 二甲苯

PMA: 丙二醇甲醚醋酸酯

H: 芳香族碳氢化合物

**标准包装:** 铁桶、石油桶

**保存注意事项:** 为了避免混入水分和异物、请在密闭的常温室内保存 (最适宜温度

15~25°C) 、并在购入后 3 个月内使用。