

RA136 改性净味通透醇酸树脂

【产品特性】

净味、消光性好、通透性好、高硬

【应用范围】

净味哑光面漆

【产品规格】

外观：淡黄色清澈透明粘稠液体
色泽：《3# (Fe-Co)
固含：70±2%
酸值：《12mgKOH/g
羟值：130±10mgKOH/g(100%计)
粘度：40000-60000mPa.s/25℃
溶剂：二甲苯

【相容性】

本品与大部分醇酸树脂、固化剂、NC、硅类助剂相容性好，但在同任何树脂、固化剂、助剂搭配使用前请先做相容性测试。

【溶剂稀释性】

本产品与芳香烃、酯类、酮类、醚酯类溶剂相容性好，在脂肪烃类溶剂中溶解度有限，使用时请先试验树脂在溶剂中的稳定性和溶剂对漆膜的影响。

【参考配方】

RA136 哑光漆配方

A 组份		B 组份	
ResinRA136	70	75%固化剂	47
6900(30%)防沉蜡	3.5	哑光三聚体	25
哑光粉	5	无水丁酯	28
F300 (流平剂)	0.6	Total	100
F380 (流平剂)	0.6	A/B=1/0.6	
F-260 (消泡剂)	0.2		
T-12 (催干剂)	0.1	C 组份	
PMA	5	二甲苯	40
二甲苯	7.5	丁酯	40
丁酯	7.5	PMA	20
Total	100	Total	100
硬度	++++	消光	++++
气味	+++++	丰满度	+++

【注意事项】

以上数据仅供参考，不具任何法律效力，不论在任何条件下使用本品，请先做完善的测试。