



## 产品说明书

化学品俗名或商品名: 合成胶乳 AT-3200T (苯乙烯-丙烯酸酯共聚物)

版 本: 202001-02

生效日期: 2020-03-11

### 产品简介

AT-3200T 是一种无皂聚合技术的苯乙烯-丙烯酸酯共聚物, 具有优异的耐水性, 相容性好, 高光泽、高硬度、干燥速度快, 对各种金属基材附着力好等特点, 特别适用于水性金属防锈底面合一漆。

### 产品性能

#### 特 性

- 高光泽、高硬度、抗回粘性佳
- 优异的耐水性
- 良好的干燥速度
- 对金属基材的附着力好
- 良好的防锈粉料及防闪锈剂相容性
- 环保, 不含 APEO

### 典型物理特性

※以下为典型数据, 不表示其规格

聚合物类型	苯乙烯-丙烯酸酯聚合物
胶乳外观	乳白带蓝光液体
含固量	45±1%
pH 值	7.0- 9.0
粘度	2000-5000 (厘泊) (布氏粘度计 4#/60rpm/25℃)
粒径	0.1-0.15 微米
玻璃转化温度	约 35 °C
最低成膜温度	约 28 °C
离子特性	阴离子



## 用途

用于水性金属防锈漆底面合一漆

## 安全注意事项

皮肤接触: 立即用肥皂和大量清水冲洗, 如果症状持续, 请就医。

眼睛接触: 如不慎与眼睛接触时, 立即用大量流动清水冲洗至少 15min, 或用眼药水并寻求医治。

吸入: 吸入产品蒸汽不会造成危害。

食入: 立即催吐并就医。

## 环境信息

本品为水基、非毒性、非危险性物品, 只适宜于工业用途。

## 储存条件

产品应贮存在密闭容器内, 避免高温、阳光直照及冷冻, 建议正常贮存和运输温度在 10 - 35℃, 储存期为 12 个月。

## 包装信息

可用 50KG 胶桶、125KG 圆胶桶、200KG 铁桶、1000KG 吨缸, 安德士标签。

## 免责声明

这些建议和数据是以我们认为可靠的信息为基础。我们真诚地提供这些信息, 但是不提供任何保证, 因为我们不能控制使用产品的条件和方法。我们建议用户在以批量采用我们的产品前确认其使用的适用性。