



## 产品说明书

化学品俗名或商品名: 合成胶乳 AT-3206 (苯乙烯-丙烯酸酯共聚物)

版 本: 202001-05

生效日期: 2020-03-11

### 产品简介

AT-3206 是一种净味、无氨的苯乙烯-丙烯酸酯共聚物合成胶乳, 其采用特殊功能单体聚合, 其制备的 JS 防水具有良好的断裂伸长率和优异的拉伸强度及粘结强度, 产品气味清淡, 混合水泥后无氨味。

### 产品性能

#### 特 性

- 净味
- 出色的水泥相容性
- 良好的断裂伸长率
- 耐水、耐碱性优异
- 混水泥后无氨味

### 典型物理特性

※以下为典型数据, 不表示其规格

聚合物类型	苯乙烯-丙烯酸酯共聚物
胶乳外观	乳白带绿光液体
含固量	57±1%
PH 值	6.5 - 8.5
粘度	300-1000 (厘泊) (布氏粘度计 3#/60rpm/25 °C)
粒径	0.2 - 0.3 微米
玻璃转化温度	约-8°C
最低成膜温度	< 0°C
离子性	阴离子



## 用途

AT-3206 用于制备高性能净味无氨 JS 防水涂料。

## 安全注意事项

皮肤接触: 立即用肥皂和大量清水冲洗, 如果症状持续, 请就医。

眼睛接触: 如不慎与眼睛接触时, 立即用大量流动清水冲洗至少 15min, 或用眼药水并寻求医治。

吸入: 吸入产品蒸汽不会造成危害。

食入: 立即催吐并就医。

## 环境信息

本品为水基、非毒性、非危险性物品, 只适宜于工业用途。

## 储存条件

产品应贮存在密闭容器内, 避免高温、阳光直照及冷冻, 建议正常贮存和运输温度在 10 - 35℃, 储存期为 12 个月。

## 包装信息

可用 50KG 胶桶、125KG 圆胶桶、200KG 铁桶、1000KG 吨缸, 安德士标签。

## 免责声明

这些建议和数据是以我们认为可靠的信息为基础。我们真诚地提供这些信息, 但是不提供任何保证, 因为我们不能控制使用产品的条件和方法。我们建议用户在以批量采用我们的产品前确认其使用的适用性。