



## 产品说明书

化学品俗名或商品名: 合成胶乳 AT-3608T (苯乙烯-丙烯酸酯共聚物)

版 本: 202001-02

生效日期: 2020-03-11

### 产品简介

AT-3608T 是一款改性苯乙烯-丙烯酸酯乳液。主要应用于 K11 刚性防水。该产品通过特殊单体对丙烯酸酯单体共聚改性而成, 具有优异的水泥相容性及较长的开放时间; 突出的粘结强度和耐磨性; 耐碱、耐水、耐候及抗渗性能优异。

### 产品性能

#### 特 性

- 优异的水泥相容性
- 优异的粘结强度
- 优异的抗渗性能
- 开放时间长
- 气味低

### 典型物理特性

※以下为典型数据, 不表示其规格

聚合物类型	苯乙烯-丙烯酸酯共聚物
胶乳外观	乳白带蓝光液体
含固量	50±1%
PH 值	6.5-8.5
粘度	200-1000 (厘泊) (布氏粘度计 3#/60 rpm/25 °C)
粒径	0.1 - 0.2 微米
玻璃转化温度	13°C
最低成膜温度	10°C
离子性	阴离子



**安德士新材料(中山)有限公司**


Antex Emulsion System (Zhongshan) Co. Ltd.


地址: 广东中山市南头镇民安工业区 Add: Minan Industrial Zone, Nantou, Zhongshan, Guangdong, P.R. China


Tel: 0760-23132375、23110685

Fax: 0760-23112340

Http://www.antex.com.cn

 高新技术企业

 国家合成树脂乳液内墙涂料标准起草单位

 建筑防水材料标准起草单位

## 用途

AT-3608T 用于做修补砂浆, 工业地台砂浆底层, K11 刚性防水涂料、防水砂浆等用途, 为防水涂料提供良好的抗渗、防水效果。

## 安全注意事项

皮肤接触: 立即用肥皂和大量清水冲洗, 如果症状持续, 请就医。

眼睛接触: 如不慎与眼睛接触时, 立即用大量流动清水冲洗至少 15min, 或用眼药水并寻求医治。

吸入: 吸入产品蒸汽不会造成危害。

食入: 立即催吐并就医。

## 环境信息

本品为水基、非毒性、非危险性物品, 只适宜于工业用途。

## 储存条件

产品应贮存在密闭容器内, 避免高温、阳光直照及冷冻, 建议正常贮存和运输温度在 10 - 35℃, 储存期为 12 个月。

## 包装信息

可用 50KG 胶桶、125KG 圆胶桶、200KG 铁桶、1000KG 吨缸, 安德士标签。

## 免责声明

这些建议和数据是以我们认为可靠的信息为基础。我们真诚地提供这些信息, 但是不提供任何保证, 因为我们不能控制使用产品的条件和方法。我们建议用户在以批量采用我们的产品前确认其使用的适用性。