



产品说明书

化学品俗名或商品名: 合成胶乳 AT-6821A (苯乙烯-丙烯酸酯共聚物)

版 本: 202001-04

生效日期: 2020-03-11

产品简介

AT-6821A 是一种苯乙烯-丙烯酸酯共聚物合成乳液, 外观通透, 粘度高, 触变性大, 光泽高, 耐水性及基材附着力优异, 与颜料的相容性好。尤其适合配制画彩颜料或不透明肌喱膏。该产品不含 APEO, 环保, 符合欧盟 EN71-9 标准。

产品性能

特 性

- 不含 APEO, 环保, 符合欧盟 EN71-9 标准
- 粘度高, 触变性大, 外观通透
- 优异的耐水性
- 良好的颜料相容性
- 优异的基材附着力

典型物理特性

※以下为典型数据, 不表示其规格

聚合物类型	苯乙烯-丙烯酸酯共聚物
胶乳外观	半透明乳液
含固量	39±1%
PH 值	5.0 - 7.0
粘度	27000-33000 (厘泊) (布氏粘度计 4#/12rpm/25 °C)
粒径	0.05 - 0.15 微米
玻璃转化温度	21°C
最低成膜温度	16°C
离子性	阴离子



用途

AT-6821A 适用于制备画彩颜料或不透明肌喱膏。

安全注意事项

皮肤接触: 立即用肥皂和大量清水冲洗, 如果症状持续, 请就医。

眼睛接触: 如不慎与眼睛接触时, 立即用大量流动清水冲洗至少 15min, 或用眼药水并寻求医治。

吸入: 吸入产品蒸汽不会造成危害。

食入: 立即催吐并就医。

环境信息

本品为水基、非毒性、非危险性物品, 只适宜于工业用途。

储存条件

产品应贮存在密闭容器内, 避免高温、阳光直照及冷冻, 建议正常贮存和运输温度在 10 - 35℃, 储存期为 12 个月。

包装信息

可用 50KG 胶桶、125KG 圆胶桶、200KG 铁桶、1000KG 吨缸, 安德士标签。

免责声明

这些建议和数据是以我们认为可靠的信息为基础。我们真诚地提供这些信息, 但是不提供任何保证, 因为我们不能控制使用产品的条件和方法。我们建议用户在以批量采用我们的产品前确认其使用的适用性。