

多彩漆(水包水)YDC-307

MULTICOLORED PAINT (WATER IN WATER) YDC-307

多彩漆YDC-307主材是一种采用无机胶体水包水体系，复合特殊乳液的水性仿石建筑涂料。使用时配合专用封闭底漆、中涂(底色)、罩光面漆，单次喷涂能逼真展现花岗岩纹理和颜色。

多彩漆(水包水)完全水性化，环保无毒；替代日益稀少的天然花岗石材，符合国家的节能环保进步要求。高仿真性：调色千万种；花纹可大可小，色彩可以相互叠加，可以模仿天然，巧夺天工，胜过天然。高耐候性：持久保持颜色艳丽；施工快：使用专业喷枪，一次成型，施工期短。性价比高：与天然花岗岩相比，造价只是其30-40%左右。

·施工工艺：如下表

工序	材料	用量(KG/m ²)	涂装道数	间隔时间
基面处理	达到国家建筑墙面涂装要求			
外墙腻子层	YNF-083/YNF-084	2.5-3.5	2-3	4H
底漆	YW-227/YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508	0.15	1	12H
打格	根据设计要求分好格缝			
中涂层	YW-246/YW-237	0.3-0.5	1	24
多彩层	YDC-307/YDC-308/YDC-307/YDC-306/YDC-305/YW-237	0.3-0.5	1-2	12
拆除分格缝				12
罩面层	YM-403/YM-401/YM-402/YM-405	0.15-0.2	1-2	4H

·适用范围

适用于水泥砂浆面，混凝土面，水泥纤维板，各种保温层表面，铝板，木材，重金属板等。适用于建筑外墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

·施工

施工准备：使用前轻轻搅拌均匀

施工方法：喷涂

稀释：无需稀释。

施工环境：温度不低于5℃，相对湿度不大于85%，大风大雨季

节及高温气候应避

配套：罩面清漆：YM-403/YM-401/YM-402/YM-405

主涂层：多彩漆(水包水) YDC-307

中涂：YW-246/YW-237

底漆：YW-227、YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508

基材：经处理过的墙面

·技术参数

颜色：按照石材花色定制

表干时间：小于2小时（条件25℃,50%相对湿度）

重涂时间：至少间隔4小时，低温(小于5℃)，或湿度(相对湿度大于85%)环境，应适当延长。

理论涂布率：0.3-0.5KG/M² (可以使用YW-246搭配使用，效果更好、用量更省)

贮存：存于0-40℃阴凉干燥处密封保存

保质期限：6个月

