

墙面找平腻子(粗) YNF-083

WALL LEVELING PUTTY (THICK) YNF-083

墙面找平腻子(粗) YNF-083是有优质水泥与进口乳胶粉等助剂精制而成,用于涂料涂装前对很粗糙的墙面进行修补及初步找平。与YNF-084、YNF-085等细腻子组合使用可大大降低涂装工程的成本。

·适用场所

各类墙面找平。

·卓越性能

1. 防水透气,确保墙体不受潮发霉,不出现黑斑;
2. 填充性能优良,填补微小裂纹;
3. 对基层和饰面层附着力强;
4. 绿色环保,无毒、无味、无辐射;
5. 单组分,使用更简单,直接加清水搅拌即可使用。

·使用方法

1. 基面处理:确保基面干净、结实、平整。
2. 开浆:腻子开浆时的配比为25公斤配约7-8公斤清水(添加清水视现场温度和施工人员施工习惯调整)。将腻子搅拌成均匀无结块的膏糊状。要求在4小时内用完搅拌好的腻子膏。
3. 扇灰:先淋水上墙,湿润墙面,再直接将腻子膏批刮上墙;正常的批刮厚度为1-2MM,若超过此厚度,应分层批刮。
4. 打磨:腻子上墙刮平后24小时即可进行面层腻子打磨。

·正常用量

1.0-2.0公斤/平方米,基面越平整,用料越少。

技术指标:

颜色:灰黑色

施工性:刮涂无障碍

干燥时间:小于5小时

打磨性:优良

·注意事项

1. 施工时的适宜温度5-35°C。
2. 基面有大于0.1MM的裂纹要先用玻纤网加强或作其它处理。
3. 一定要使用电动螺旋搅拌器来搅拌,搅拌至无颗粒才可以使用。
4. 要确保水泥砂浆批荡层在收缩稳定后才能批刮腻子层。
5. 干燥条件下腻子经打磨后会有少许粉化是正常现象,先淋水后扇灰可避免粉化,扇灰后再洒水养护也可以促进其腻子层强度增长。
6. 对特种涂料施工,在施工前要进行腻子与涂料的适应性施工试验,以确保效果。

·包装

25KG/袋

·储存

存放于阴凉干燥处,未启封产品保质期为半年。

·健康与安全

本产品不含对人体有害的物质,无辐射,无有害挥发。本产品不能食用。本产品显碱性,施工时应避免大量吸入粉尘。不慎入眼,应立即用清水冲洗并尽快就医诊治。

