

墙面腻子YNF-084

WALL PUTTY YNF-084

墙面腻子YNF-084是以天然石粉及优质水泥、进口胶粉等原料配制而成的健康环保装修材料，它具有防水，防潮，防霉，防水洗，防掉粉等功效。产品特点：1. 可水洗。2. 防水强度高，无收缩。3. 不含甲醛和有机化合物。4. 质地细腻。5. 易施工。6. 附着力强，不掉粉。

· 使用方法

1. 基面处理：确保基面干净、结实、平整。
 2. 开浆：腻子开浆时的配比为25公斤配约7-8公斤清水（添加清水视现场温度和施工人员施工习惯调整）。将腻子搅拌成均匀无结粒的膏糊状，要求在4小时内用完搅拌好的腻子膏。
 3. 扇灰：先淋水上墙，湿润墙面，再直接将腻子膏批刮上墙；正常的批刮厚度为1-2MM，若超过此厚度，应分层批刮。
 4. 打磨：腻子上墙刮平后24小时即可进行面层腻子打磨。
- 正常用量：1.0-2.0公斤/平方米，基面越平整，用料越少。

· 包装

25KG/袋

· 储存

存放于阴凉干燥处，未启封产品保质期为6个月。

· 健康与安全

本产品不含对人体有害的物质，无辐射，无有害挥发。本产品不能食用。本产品显碱性，施工时应避免大量吸入粉尘。不慎入眼，应立即用清水冲洗并尽快就医诊治。

· 技术指标

颜色：灰黑色、灰白色

施工性：刮涂无障碍

干燥时间：小于5小时

打磨性：优良

· 注意事项

1. 施工时的适宜温度5-35℃。
2. 基面有大于0.1MM的裂纹要先用玻纤网加强或作其它处理。
3. 一定要使用电动螺旋搅拌器来搅拌，搅拌至无颗粒才可以使用。
4. 要确保水泥砂浆批荡层在收缩稳定后才能批刮腻子层。
5. 干燥条件下腻子经打磨后会有少许粉化是正常现象，先淋水后扇灰可避免粉化，扇灰后再洒水养护也可以促进其腻子层强度增长。
6. 对特种涂料施工，在施工前要进行腻子与涂料的适应性施工试验，以确保效果。

