

## JHFB 各色氟碳外墙涂料（双组份）

- 组 成 由聚羟基树脂、合成树脂、耐晒颜料、填料、助剂、特种溶剂组成乙组份，甲为缩二脲（脂肪族）固化剂。
- 特 性 漆膜保光、保色性突出，耐候性优异，被誉为“涂料之王”（配套得当）可以替代乳胶外墙涂料所不能达到的效果，耐候可达 10-20 年。
- 用 途 用于水泥建筑、墙面使用，起保护装饰之用
- 颜 色 各色
- 光 泽 半光
- 理论用量  $6 \text{ m}^2/\text{kg}$ ，（以 50 微米干膜计，不含损耗）
- 比 重 约 1.15
- 干燥时间  $25^\circ\text{C}$  表干 $\leq 2\text{h}$ ，实干 $\leq 24\text{h}$
- 闪 点  $25^\circ\text{C}$
- 贮存期 12 个月
- 配 比 甲：乙=1：4~5
- 适用期  $25^\circ\text{C}$  8h
- 涂装方法 喷涂、刷涂，滚涂
- 涂装间隔  $25^\circ\text{C}$  最短 24h，最长 48 h
- 表面处理 ● 墙面应放置 28 天以上，表面应洁净、平整，干燥，含水率 $\leq 6\%$ ，用环氧地坪封闭底漆做封闭处理，墙面不平时加入涂料量的 50-100%批平。
- 配套涂料 ● 前道涂料为环氧地坪封闭底漆。
- 注意事项 ● 甲、乙组份必须搅拌均匀，按比例称量混匀后方可施工。  
● 涂料应存放于阴凉干燥处。
- 附 注 ● 以上产品的资料及数据是根据我公司的试验和实际使用经验累积的，对于我们不了解情况下的施工，我公司仅保证油漆产品质量，其它方面的问题恕不负责。以上数据若有更改，以本公司最新说明为准，不再另行通知。