

JHS77-2 各色聚氨酯地坪漆（双组份、通用型）

组 成 由聚氨酯、耐磨颜填料、助剂组成。甲组份为固化剂，乙组份为主漆。

特 性 漆膜具有干性快、耐磨、耐冲击、耐清洗、与底面附着力强的优点。

用 途 适用于办公，食堂等无车辆及重物碾压的一般场所，做装饰用。

颜 色 各色

光 泽 有光、半光

理论用量 一般为 $5\text{m}^2 / \text{kg}$ （以 100 微米干膜计，不含损耗）

比 重 约 1.3

干燥时间 25°C 表干 $\leq 4\text{h}$ ，实干 $\leq 24\text{h}$ ，完全固化 7d

闪 点 30°C

贮 存 期 12 个月

配 比 甲：乙=1: 4

适 用 期 25°C 8h

涂装方法 喷涂、刷涂，滚涂

涂装间隔 25°C 最短 24h，最长 7 天

配套涂料 ● 前道涂料为 JHS77-1 环氧地坪封闭底漆（双组份）。

● 后道涂料为 JHS77-3 聚氨酯地坪罩光清漆（双组份）。

注意事项 ● 甲、乙两组份混合均匀后才能使用。

● 涂层硬化 7 天后方可投入使用。

● 涂料应贮放于通风、阴凉、干燥处，施工现场应加强通风排气。

附 注 ● 以上产品的资料及数据是根据我公司的试验和实际使用经验累积的，对于我们
不了解情况下的施工，我公司仅保证油漆产品质量，其它方面的问题恕不负责。

以上数据若有更改，以本公司最新说明为准，不再另行通知。