

JH77-2 各色环氧地坪漆（双组份、通用型）

- 组 成 由环氧树脂、耐磨颜填料、助剂组成乙组份，甲组份为固化剂。
- 特 性 漆膜具有干性快、耐磨、耐冲击、耐清洗、有一定弹性、防滑性，与底面附着力强的优点。
- 用 途 用于汽车制造厂、制药厂、食品厂、电子元件厂、丝绸厂及办公楼、图书馆、医院、实验室等场所。
- 颜 色 各色
- 光 泽 有光
- 理论用量 一般为 $5\text{m}^2/\text{kg}$ ，（以 100 微米干膜计,不含损耗）
- 比 重 约 1.3
- 干燥时间 25°C 表干 $\leq 4\text{h}$ ，实干 $\leq 24\text{h}$ ，完全固化 7d
- 闪 点 30°C
- 贮 存 期 12 个月
- 配 比 甲：乙=1：4
- 适用期 25°C 8h
- 涂装方法 喷涂、刷涂，滚涂
- 涂装间隔 25°C 最短 24h，最长 7 天
- 配套涂料
- 前道涂料为 JH77-1 环氧地坪封闭底漆（双组份）。
 - 后道涂料为 JH77-3 环氧地坪罩光清漆（双组份）。
- 注意事项
- 甲、乙两组份混合均匀后才能使用。
 - 环境温度低于 5°C 时，应采用冬用固化剂。环境温度低于 0°C 时，不宜施工。
 - 涂层硬化 7 天后方可投入使用。
 - 涂料应贮放于通风、阴凉、干燥处，施工现场应加强通风排气。
- 附 注
- 以上产品的资料及数据是根据我公司的试验和实际使用经验累积的，对于我们不了解情况下的施工，我公司仅保证油漆产品质量，其它方面的问题恕不负责。以上数据若有更改，以本公司最新说明为准，不再另行通知。