



南 雄 市 瑞 晟 化 学 工 业 有 限 公 司
深 圳 市 瑞 晟 新 材 料 有 限 公 司

工厂地址:南雄市珠玑工业园平安2路东2号

公司地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路飞扬科技创新园A栋913

工厂电话:0751-3867116 3867117 3867118 传真:0751-3867128

公司电话:0755-27926829 27929116 27929556 传真:0755-27926843

RUW-8088B

1、类型：水性聚氨酯丙烯酸酯分散体

2、特征：RUW-8088B 是一款阴离子型水性聚氨酯丙烯酸酯分散体，银粉定向出众，光泽度低；耐磨性优异，在银粉漆中 RCA>250 次；在 PC、ABS+PC 等基材上附着力好；优异的耐水煮，80℃水煮半小时，百格无脱落，外观无变化；存储稳定性佳。

3、指标：

| 项 目 | 标 准 | 检测方法 |
|------|---------------|-------------|
| 外观 | 乳白色液体 | 目测 |
| 官能度 | 8 | 理论值 |
| 固含量 | 34±2% | 105℃烘烤 2 小时 |
| PH 值 | 6.5-8.5 | 便携式 ph 值检测仪 |
| 粘度 | 50-400cps/25℃ | NDJ-1 旋转粘度计 |

4、用途：推荐用于一涂银粉漆。

5、储藏：请置于避光、阴凉干燥处，储存温度在 5-37℃，保持包装完整本产品自生产日期起保质期为 6 个月，超过 6 个月后建议在使用前进行性能评估。打开包装后，建议一次性用完。

敬请注意：以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，不对所有使用目的提供保证，对于不同使用目的和条件，用户需自行通过配方验证，以确保合乎要求。该资料数据是以我们的最佳经验为基础提供的，但是商品的实际使用时的环境和情况非销售者所能控制，购买者及使用者有责任对本身的情况和用途，自身决定商品的适用性。