

NEH 水性环氧耐候型地坪漆

产品特性:

本产品为水性双组分包装,采用全球五百强企业陶氏化学公司最新研发的新型聚合物为成膜物质,绿色环保,并具有超强的耐候性能,户外耐候性可以媲美纯丙烯酸涂料,完美地融合了聚氨酯、环氧、丙烯酸等传统产品的优点。

产品特点:

- 1、适用期长(大于 6h), 施工简单, 极大改善了施工的可操作时间。
- 2、水性体系, 不含甲醛、增塑剂等有害物质。
- 3、优异的抗菌、防霉性能, 可用于与食品接触的区域。
- 4、坚韧、耐磨性好、附着力强, 具有良好的耐水、耐油和耐化学品性。

适用范围:

适用于室内地坪或者地下停车场地坪和多种高性能的户外地坪涂料体系, 如自行车道、防滑车道、标线涂料、装饰性地坪涂料等。

执行标准:

GB/T 22374-2008 SM22 《地坪涂装材料》

基层处理

- 1、施工面必须充分干燥, 并将基面上的灰尘、灰浆等其他脏物处理干净。
- 2、使用“汇丽”DS-03 水性环氧底漆, 以增强表面附着力, 施工方法参照相关说明书。

使用说明:

- 1、待底漆干燥(不沾手, 不少于 12h)后施工。
- 2、作为中间层使用可根据设计要求配适当目数的石英砂进行批刮 1~2 道。填料的品种、粗细以及填充量应根据工程的实际需要而定。

3、先将 B 组分打开拌均匀，再按 A：B=18：18（重量比）将 B 组分倒入一洁净容器中，然后将 A 组分倒入其中，以机械搅拌器搅拌约 2~5min 后倒入另一大开口容器中，稍作搅拌即可使用；涂装工具可用镘涂、喷涂或滚涂。施工工具可用水清洗。

理论涂布率

一般理论消耗量 0.30~0.4kg/m²。

清洁与保养

- 1、适宜的施工温度为 10~25℃，在 5℃ 以下请谨慎施工。
- 2、施工现场应有良好通风。
- 3、施工人员应有良好的防护措施，禁止本品沾到皮肤、眼睛等。
- 4、未固化废料、清洗剂及废弃物请勿倒入水沟、水源及土壤，需按有关环保条例处理。

包装及贮存

- 1、本产品为水性不燃液体。包装为铁桶，A 组分 18kg，B 组分 18kg。
- 2、本产品应避光干燥贮存，30℃ 以下储存。
- 3、包装规格、净含量、贮存期、生产日期及批号见标签。原装密封状态、5~30℃ 条件下保质期为 12 个月。