

JSA932 聚合物水泥防水涂料(II型)

产品特性:

本产品是以优质改性丙烯酸共聚乳液和多种添加剂组成的有机液料，再以水泥及多种无机材料，经科学配方加工制成的双组分水性防水涂料。

产品特性

- 1、透气性好，有利于建筑物内部的水蒸汽挥发。
- 2、与大多数基材粘结良好，尤其与砼粘结性更佳。
- 3、施工方便、无接缝、固化速度快。
- 4、水性涂料，无毒无害，无污染，属环保型涂料。

适用范围

适合于卫浴间、厨房、楼地面、游泳池、地下室、蓄水池等工程的防水、防渗和防潮。

执行标准

GB/T 23445-2009 II 型 《聚合物水泥防水涂料》

基层处理

- 1、基层表面应平整，坚实、无尖锐角、浮尘和明水，并按设计要求做好防水节点处理。油污须清除干净，低凹破损处修平。
- 2、基层所有阴阳角以及管道根部等两面交接处，均应做成圆弧形，阴角直径宜大于 50mm，阳角直径宜大于 10mm。

使用说明

- 1、按产品包装上标注粉料：液料=2：1(重量比)比例进行配比。
- 2、配制时将粉料慢慢倒入液体中并不断搅拌，添加顺序不可颠倒，至少搅拌 5 分钟，彻底搅拌至产品呈均匀糊状且无小颗粒和气孔后即可使用，配制后的涂料须在 2 小时内全部用完。

3、按设计要求在留设凹槽内嵌填密封材料，在阴阳角、管根等细部应多遍（2-4遍）涂刷，地下工程宜夹铺一层胎体增强材料。

4、可用批刮或涂刷的方法将产品涂覆在基面上，建议分2~3遍施工，每遍施工厚度为0.5~0.7mm。待第一度涂膜完全干燥后，以相同方法进行第二度涂膜，第一度、第二度的涂刷方向应相互垂直交叉。

5、每度表干后，应作施工质量检查，如出现漏涂或起鼓，应给予修补。

理论涂布率

1.5-1.7kg/m²（1mm）。此数据是我公司在标准情况下所得数据，实际用量随施工具体情况有所变化。

清洁与保养

1、本产品施工时气温须高于5℃，阴雨天气或基层有明水时不宜施工。

2、防水涂膜应完全干燥后方可进行表层装饰施工，完全干燥时间约为3天，潮湿环境下干燥时间应当延长。

3、涂膜防水层完成并验收合格后，应按设计要求进行保护隔离层施工。

4、本产品呈碱性，施工时请使用必要的防护用具，避免皮肤、眼睛接触产品。

包装及贮存

1、本产品为水性涂料，净含量为30kg/组（液料：10kg塑桶，粉料：20kg纸袋）。

2、本产品应贮存在通风、干燥处，贮存温度5-40℃，避免雨淋和阳光直射。

3、产品贮存期自生产之日起6个月，生产日期及批号见合格证标签。