

有机硅浓缩防水剂

产品特性：

本产品为水溶性建筑防水剂，以有机硅聚合物为主要原料配制而成，喷涂干燥后为无色透明膜。

产品特性

- 1、具有良好的疏水性、透气性、保色性和耐久性。
- 2、具有防污、防尘、防风化和析白、防止微生物滋生和防老化作用。
- 3、施工方便、绿色环保。

适用范围

适用于水泥砂浆、石灰、涂料、马赛克、面砖、清水等墙面，可防止墙面因吸水、渗水而引起内墙面泛潮变色、起壳、发霉，也可用于水泥地面封闭潮气，内墙及卫生间的防潮防水。

执行标准

JC/T 902-2002 《建筑表面用有机硅防水剂》

基层处理

- 1、施工前基面必须清洁、完好、干燥。
- 2、对基层大于 0.5mm 的裂缝应作修补处理；对面砖缝，特别是阳角、阴角的拼缝、应力裂缝、墙面孔洞、管阀周边的孔缝等，都应用弹性材料填补；对水泥表面的小于 0.5mm 的裂纹可不必处理。
- 3、用密封胶及弹性嵌缝膏嵌补窗框的周边、拼缝、螺孔等部位。

使用说明

- 1、装防水剂的容器须洁净、无杂物，以防止杂物堵塞喷头。
- 2、摇匀防水剂并按比例稀释配料呈施工液（防水剂：水=1：6），稀释比例过大或过小均可能影响使用效果。
- 3、用水稀释请在使用前进行，不可直接使用未稀释的防水剂，以免影响使用性能。
- 4、避免基层带水施工，防止潮湿表面影响基材对防水剂的吸收。

5、施工时由上而下喷至自然流淌为止。施工后 24 小时内不可遭雨淋。

理论涂布率

0.2~0.3Kg/m²（稀释液），此数据是我公司在标准情况下所得数据，实际用量随施工具体情况有所变化。

清洁与保养

- 1、用水清洗施工工具。
- 2、洗后的废水处置，请遵循当地环保要求。
- 3、涂层表面干燥时间≤4 小时（25℃）。
- 4、涂层保养期 2-3 天（25℃）。

包装及贮存

- 1、本产品为水性涂料。
- 2、本产品应贮存在通风、干燥处，贮存温度 5-40℃，避免雨淋和阳光直射。
- 3、产品净含量、贮存期、生产日期及批号见标签。