

内墙乳胶漆

产品特性:

本产品具有良好的遮盖力、耐碱性、耐洗刷性，涂层柔和高雅，符合环保要求。施工方便，技术性能优良，特别适用于建筑工程内墙面装饰。

适用范围

适用于室内灰泥墙、抹灰砂浆、混凝土、砖石建筑等基层的装饰和保护。

执行标准

GB/T 9756-2009 《合成树脂乳液内墙涂料》

GB 18582-2008 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》

基层处理

- 1、基层必须清洁、完好、干燥且没有污渍，如为旧墙面，应先去除粉化层或剥落、起壳的涂层。
- 2、应确保基层的含水率小于 10%，pH 值小于 10。如为新墙面，则至少需在 14 天养护期后方可施工涂料。
- 3、如基层需用腻子作平整处理，请选择适配及合格的产品，或垂询本公司客服热线。
- 4、处理后的基层应符合 JGJ/T29-2015 《建筑涂饰工程施工及验收规程》中相关要求。

使用说明

- 1、使用前先将涂料搅拌均匀。如需稀释，搅拌前可加入适量清水，但加水量不得大于 5%。
- 2、本产品可采用辊涂、刷涂及喷涂的施工方法。
- 3、本产品建议施工 2-3 度，每度间隔时间必须大于 6 小时。
- 4、施工时气温须 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度须 $\leq 80\%$ 。
- 5、严禁在雨、雪、强风等恶劣天气条件下施工，且应避免在施工后 6 小时以内遭遇类似气象条件。
- 6、施工时请使用必要的防护用具。
- 7、详细施工方法及注意事项请参照 JGJ/T 29-2015 《建筑涂饰工程施工及验收规程》
- 8、建议使用本公司配套底漆。

理论涂布率

0.15-0.2 kg/m²（一度），此数据是我公司在标准情况下所得数据，实际用量随施工具体情况有所变化。

清洁与保养

- 1、用水清洗施工工具。
- 2、清洗后的废水处置，请遵循当地环保要求。
- 3、涂层表面干燥时间≤2 小时（25℃）。
- 4、涂层保养期 7 天（25℃）。

包装及贮存

- 1、本产品为水性涂料。
- 2、本产品应贮存在通风、干燥处，贮存温度 5-40℃，避免雨淋和阳光直射。
- 3、产品净含量、贮存期、生产日期及批号见标签。