

# ST2000 天彩真石漆

## 产品特性:

---

本品是使用特种高分子聚合物合成树脂乳液，配以天然彩砂、进口助剂等精制而成的质感装饰涂料，涂层具有天然大理石、花岗岩质感。

### 产品特性

- 1、水性产品、绿色环保、施工快捷。
- 2、粘结力强、附着力优异。
- 3、优异的耐水、耐碱性、耐水白性。
- 4、色泽柔和、生动逼真，具高雅、自然、庄重质感。
- 5、造型丰富，可凭想象自由发挥。

### 适用范围

适用于各种要求具有真石装饰效果的建筑物墙面装饰，特别是罗马柱、雕塑等，装饰后具有极其逼真的效果。

### 执行标准

JG/T 24-2000 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》W 型

GB 24408-2009 《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

## 基层处理

---

- 1、基层必须清洁、完好、干燥且没有污渍，如为旧墙面，应先去除粉化层或剥落、起壳的涂层。
- 2、应确保基层的含水率小于 10%，pH 值小于 10。如为新墙面，则至少需在 14 天养护期后方可施工涂料。
- 3、如基层需用腻子作平整处理，请选择适配及合格的产品，或垂询本公司客服热线。
- 4、处理后的基层应符合 JGJ/T29-2015 《建筑涂饰工程施工及验收规程》中相关要求。

## 标准施工方法

施工工序	涂料种类	稀释比例%	涂装道数	涂布量 kg/m <sup>2</sup>	干燥时间	施工工具	
1	基面处理	按基面处理要求进行处理，确保基面质量。					
2	底涂	封闭底漆 F4000 水/溶剂	100 5-10	1	0.15-0.2	6h 以上 滚涂/喷涂	
3	勾缝	依设计图样分割，涂描黑线，按勾缝大小，用胶带粘贴。					
单色施工工艺							
4	中涂	真石漆 水	100 0-2	1-2	4.0-5.0	24h 以上 喷涂	
多彩施工工艺							
4	中涂	真石漆 A 水	100 0-2	1	3.0-4.0	30 分钟以内 满喷	
		真石漆 B 水	100 0-2	1	0.6-1.2	30 分钟以内 喷点	
		真石漆 C 水	100 0-2	1	0.4-0.8	30 分钟以内 喷点	
		真石漆 A 水	100 0-2	1	0.4-0.8	24h 以上 喷点	
5	勾缝	中涂主材喷涂后立即将胶带除去形成勾缝。					
6	研磨	干燥后用 180 目砂皮轻轻打磨。					
7	面漆	罩面漆 水	100 5-15	2	0.12-0.15	24h 以上 喷涂/滚涂	

注：1、材料用量及稀释比例会因气候、基面状况、使用工具、施工方法不同而有所差异。

2、因使用石材批次不同而有轻微颜色差异，纯属正常；不同批次产品不要施工在同一墙面上。

3、正式施工前请喷涂 1 m<sup>2</sup>大小样板，以确认颜色和效果。

4、满喷时，喷咀口径 6-8mm，压力：5-6kgf/m<sup>2</sup>；喷点时，喷咀口径 8-10mm，压力：2-3kgf/m<sup>2</sup>。

## 理论涂布率

4.0-5.0kg/m<sup>2</sup>(一度)，此数据是我公司在标准情况下所得数据，实际用量随施工具体情况有所变化。

## 清洁与保养

1、用水清洗施工工具。

- 2、清洗后的废水处置，请遵循当地环保要求。
- 3、涂层表面干燥时间 $\leq 4$ 小时（25℃）。
- 4、涂层保养期7天（25℃）。

## 包装及贮存

---

- 1、本品为水性涂料，切忌低温贮存。
- 2、本品应贮存在通风、干燥处，贮存温度5-40℃，避免雨淋和阳光直射。
- 3、产品净含量、贮存期、生产日期及批号见标签。