

# 晨光工程外墙漆 CHG-F107

Chenguang brand engineering exterior wall paint

普通型,亚光漆面,防霉抗碱

本涂料以优质丙烯酸树脂配以颜填料及各类助剂经高速分散及砂磨配置而成的一种水溶剂高级外墙装饰涂料。

极佳耐户外气候性、保色性好、附着力强；极佳防霉、抗藻；自洁、抗玷污；具有优异的抗酸碱性能、耐洗刷性；在室温低于 35 摄氏度，储存期为 12 个月。

颜色：多种标准色。

光泽：哑光、半光。

固体份：约 48%。

遮盖率：理论值 6 平方米/公斤每遍（干膜厚度 30 微米），二遍为宜。

干结时间：指触干 30 分钟；硬干 2 小时；重涂时间：3-4 小时。

用于室外砖石表面或经打底的木料表面的涂层。如混凝土墙面、灰浆面、隔板、石膏天花板、石棉、纤维板等。

原料不含汞及铅

可以加入 5%的清水稀释

可刷涂、滚涂、喷涂等施工方法。使用前需充分搅拌均匀；被涂物表面之油脂、灰尘及其他附着污物必须清除干净，保证墙面干燥，平整，坚固方可施工；如要求抗碱、封固粗糙表面或为获得最佳效果，须先刷一道晨光水性封闭抗碱底漆或油性封固底漆。高湿度会导致涂料缺陷，涂刷前按标准测定湿度，砖石低于 6%；最佳施工温度为 5 摄氏度以上。实际涂刷面积会因施工方法，表面光滑度及施工环境而有差异。

使用前应先阅读使用说明。必须存放于阴凉干爽的地方，严防霜冻（不低于 0℃）。本品不应与其他品牌油漆混合使用。施工时应佩戴口罩。如沾上眼睛，应及时用清水冲洗。施工后应立即用自来水清洗工具。用后罐盖应盖紧密封保存，以防涂料沾染灰尘和污物。

GB/T9755-2001