

## 晨光超强水池涂料 CHG-SC



超强水池涂料是由特种树脂、无毒纳米颜填料、无毒固化剂及多种特定功能助剂为主要原料，采用新工艺精制而成的一种双组份常温固化涂料产品，该产品填补了国内空白，技术水平总体达到

国际先进水平，该涂料产品完全可以替代以往各种水池内壁的贴面瓷砖，并具有更佳的装饰效果和防水性。

- 1、景观水池内壁、游泳池内壁及戏水乐园设施、浴池等的抗菌、抗藻、防水、防腐蚀。
- 2、水产养殖业水池内壁的抗菌、抗藻、防水、防腐蚀；同时，可有效减少养殖水体中各类有害细菌的数量，起到净化水体、提高水产品质量和产量的作用。
- 3、船舶饮水舱内壁的抗菌、抗藻、防漏、防腐蚀。
- 4、饮用水输水管道（钢管、铸铁管、水泥管）、饮用水水井、二次饮用水混凝土水池、钢制水箱以及饮用水工程钢管件等的内壁，可抗菌、抗藻、防漏、防腐蚀。
- 5、食品、啤酒、饮料、医药卫生行业中，各种贮存容器内壁的卫生性防腐蚀。
- 6、各种食品仓库、粮仓的抗菌、防霉、防潮。

- 1、本涂料可采用喷涂、刷涂、滚涂等方法施工，施工前应清除混凝土、钢铁底材表面的油脂、浮尘、浮锈等污物。
- 2、将主剂先充分搅匀，按主剂：固化剂=9：1 的量往主剂中边搅拌边慢慢添加固化剂，充分搅匀，配好的涂料应在 30 分钟内用完，应遵循用少配多次的原则，以免造成浪费，涂刷时可添加不超过涂料总量 10%的晨光超强水池涂料专用稀释剂稀释，固化温度 0-40℃。
- 3、理论涂布量为每公斤 3.5 平方米一遍，每遍涂层干膜厚度在 120μm 左右，涂装两遍为宜。
- 4、涂料表干 12 小时，硬干 24 小时，重涂时间间隔在 12 小时以上为宜，涂层干燥 3-7 天后方可投入实际使用。