

# 聚酯树脂

## 产品参数

序号	型号	固体份%	黏度	酸值	色号	溶剂	突出性能	应用
1	RT9106	60±2	10-20s 格式管	3~6	≤2	XYL	附着力、重涂性、耐汽油、抗冲击性	汽车、家电铝粉漆、色漆
2	RT9107	60±2	12-20s 格式管	2~4	≤2	XYL/S-100#	附着力好、CAB 混溶性好、重涂性	汽车漆、金属漆、中涂
3	RT9108	60±2	8-20s 格式管	6~9	≤2	XYL/S-100#	各类金属密着性、润湿分散性、重涂性	汽车轮毂、家电烤漆
4	RT9109	60±2	15-30s 格式管	3~6	≤3	XYL/S-150#	光泽高、柔韧性、耐候性、机械性能	卷钢、家电板面漆
5	RT9110	60±2	25-35s 格式管	2~5	≤3	XYL/S-150#	硬度高、附着力、保光性	
6	RT9118	99±2	80-140s 格式管	≤4	≤2	/	柔软滑腻性、高弹性、耐 RCA	弹性漆

7	RT9119	99±2	80-140s 格式管	≤4	≤2	/	柔软滑腻性、高弹性	
8	RT9175	72±2	5000-8000	6~10	≤2	XYL/S-100#	高丰满度、高耐久性、高耐黄变性、与丙烯酸相容性	汽车清漆和色漆(可与氨基和异氰酸酯复配)
9	RT9380	80±2	25000-40000	≤10	≤1	XYL/BAC	高光泽、高丰满度、干性佳	各种 PU 面漆及五金烤漆
10	RT9376	75±2	25000-40000	≤10	≤1	XYL/BAC	高光泽、高丰满度、干性佳、耐候性好	
11	RT9370	70±2	35000-50000	≤10	≤3	XYL/BAC/PMA	快干、打磨性	木器漆底漆、面漆
12	RT9371	70±2	25000-40000	≤8	≤2	XYL/BAC/PMA	丰满度、润湿分散性	木器漆面漆
13	RT9371B	70±2	25000-40000	≤8	≤1	XYL/BAC/PMA	高光泽、高丰满度、润湿分散性	木器漆高光面漆、净味漆
14	RT9460	60±2	2000-4000	≤8	≤5	XYL/BAC/PMA	苯乙烯改性、漆膜快干性、光泽好、耐水耐化学品性优良	自干型防锈、防腐漆、工程机械漆

15	RT9619	50±2	25-60S 涂 4# 杯	≤8	≤6	XYL/NBA	环氧酯改性、漆膜快干性、光泽好、耐水耐化学品性优良	自干型防锈、防腐漆、工程机械漆
----	--------	------	------------------	----	----	---------	---------------------------	-----------------