

热塑性丙烯酸树脂（系列）

产品展示



组分：热塑性丙烯酸树脂由丙烯酸、甲基丙烯酸及其衍生物聚合制成的一类热塑性树脂。

简介：热塑性丙烯酸树脂可反复受热软化和冷却凝固。一般为线型高分子化合物，可以是均聚物，也可以是共聚物，具有较好的物理机械性能，耐候性、耐化学品性及耐水性优异，保光保色性高。涂料工业用的热塑性丙烯酸树脂分子量一般为 75 000 ~ 120000，常用硝酸纤维素、乙酸丁酸纤维素和过氯乙烯树脂等与其拼用，以改进涂膜性能

优点：具有丙烯酸类涂料的基本优点，耐候性好（接近交联型丙烯酸涂料的水平），保光、保色性优良，耐水、耐酸、耐碱良好。

产品参数

序	型号	固体	黏度	酸值	色	溶剂	TG	突出性能	应用
---	----	----	----	----	---	----	----	------	----

号		份%			号		值 /°C		
1	RT8060	50±2	15000-25000	1~4	≤ 1	TOL/BAC	60	层间附着、 银排、CAB 相容性	塑胶 UV 底、弹 性底 漆
2	RT8460P	50±2	12000-16000	1~3	≤ 1	TOL/BAC/IBA	60	Uv 密着 性、银排、 耐化学品 性	塑胶 UV 底 漆
3	RT8560	50±2	15000-25000	1~3	≤ 1	TOL/IBA	60	Uv 密着 性、银排、 耐水性	漆
4	RT8260	55±2	10000-15000	3~6	≤ 1	TOL/BAC	50	光泽、附着 力、重涂性	塑胶 PU 底、橡 胶底、 玻璃、 尼龙 漆

5	RT8166	50±2	25000-40000	1~3	≤ 1	TOL/IBA	65	Uv 密着性、银排、耐水性	塑胶 UV 底漆
6	RT8187	45±2	25000-40000	≤1	≤ 1	XYL/IBA	85	CAB 混溶性、密着性、耐水性	塑胶 UV 底漆
7	RT8154	50±2	8000-12000	1~4	≤ 1	BAC/MIBK/IBA	71	通用型、光泽、密着性、耐化性	塑胶 UV 底漆、弹性底漆
8	RT8192	50±2	10000-15000	1~4	≤ 1	TOL/BAC/IBA	92	高硬度、高耐醇性、铝粉排列性	高要求塑胶铝粉漆
9	RT8198	50±2	12000-18000	1~3	≤ 1	TOL/BAC/IBA	98	高硬度、高耐醇性、耐磨性、铝粉	高要求塑胶铝粉漆

								排列	粉漆 漆
10	RT8125	42±2	60-100s	15-18	≤ 1	TOL/XYL	25	光泽高、硬度好、密着性、耐磨性	真空 镀膜 面漆、 金属 漆、玻 璃漆
12	RT8196	50±2	10000-25000	1~3	≤ 1	TOL	96	相容性、施工性、耐醇、耐磨性	普通 耐醇 机壳 漆
13	RT8165	52±2	40000-60000	55-70	≤ 1	IPA	65	高光泽、硬度、附着 力、抗刮伤	塑胶 真空 电镀 清漆
14	RT8035	60±2	8000-15000	8~12	≤ 1	XYL	35	高光泽、附着力、耐候性	工程 机械 漆、集 装箱 漆

15	RT8180	55±2	8000-12000	1~3	≤ 1	TOL	80	硬度、光泽 高、耐化性	高光 塑胶 漆
16	RT8660	60±2	7000-10000	≤8	≤ 1	TOL/BAC	45	光泽高、丰 满度、附着 力、干性佳	金属、 塑胶 漆、水 泥漆
17	RT8660H	60±2	20000-40000	≤8	≤ 1	TOL/BAC	45	光泽高、丰 满度、附着 力、干性佳	金属、 塑胶 漆、水 泥漆
18	RT8053B	50±2	220-2805(涂 4#杯)	≤5	≤ 1	TOL/BAC	30	干燥性、丰 满度、润湿 分散性(通 用型)	气雾 喷漆、
19	RT8066A	50±2	220-300S(涂 4#杯)	≤5	≤ 1	BAC	35	干燥性、丰 满度、润湿 分散性(无 苯型)	手喷 漆

20	RT8068A	50±2	220-300S(涂 4#杯)	≤1	≤ 1	TOL/BAC	35	干燥性、丰满度、相容性 (金/银粉专用)	
21	RT8135	50±2	350-450S(涂 4#杯)	≤5	≤ 1	TOL	35	干燥性、光泽、丰满度、附着力、容忍性 (通用型)	
23	RT8160	55±2	5000-8000	1~3	≤ 1	TOL/XYL	60	耐候性、耐化学品性、耐水性、性价比高	油性 外墙 漆
24	RT8102	40±2	10-20s (格式 管)	——	≤ 1	TOL/XYL	——	CAB\NC 相容性、铝粉排列、PP底材密着性	PP用 面漆、 金属 漆
25	RT8103	40±2	5-10s (格式 管)	——	≤ 1	TOL/XYL	——	CAB\NC 相容性、PP底材密	漆

								着性	
26	RT8181P	55±2	15000-18000	2~5	≤ 1	BAC/TOL	80	高光泽, 流平性, 颜料润湿性	高光 塑胶 漆, 通用色 浆树脂
27	RT8098P	50±2	15000-25000	≤3	≤ 1	BAC/TOL	98	耐醇性, 硬度, 银粉排布性	塑胶 漆, 实 色漆 和银 粉漆, 金粉 漆
28	RT8511P	50±2	15000-22000	≤3	≤ 1	BAC/TOL	110	高耐纯, 抗刮性, 高硬度, 银粉排布性	高耐 磨塑 料漆
29	RT8060P	50±2	12000-16000	1~3	≤ 1	BAC/TOL	60	层间附着力, 边角附	橡胶 底漆,

								着力	UV底
30	RT8060PC	50±2	12000-16000	1~3	≤ 1	BAC/TOL	60	层间附着 力, 边角附 着力, 主要 针对PC底 材	漆, PU底 漆