

柔韧型防水涂料

产品介绍

柔韧型**防水涂料**是由有机聚合物乳液和无机粉料复合组成的双组份防水涂料,其涂膜层既具有橡胶类材料的高强高弹性又具有无机材料的耐久性,是国家建设部推荐的绿色环保型产品。

应用范围

适用于地暖系统、洗手间、厨房、厕浴室、楼地面、阳台、地下室、饮用水池、非外露式屋面等的防水、防潮工程。

产品特点

- 1、涂膜耐温性能好、强度高,特别适用于地暖系统的防水施工;
- 2、优异的抗紫外线性能、耐候性能和耐老化性能;
- 3、可在潮湿基面上直接施工,能抵御基层轻微开裂。

施工工艺

- 1、基层处理:基层应无裂缝、无空鼓、无油污、无明水、无粉尘,不平整基面应先进行找平;涂刷防水涂料前应用水充分湿润基面;
- 2、配制:先将 B 组分(乳液)倒入干净的容器中,再将 A 组分(粉剂)倒入乳液中,使用电动搅拌器搅拌至均匀无结块。让浆料静至 2 至 4 分钟后重新搅拌。
- 3、施工:使用刷子或抹刀以十字交叉法至少涂刷两层,当第 1 层涂层已固化并产生足够的强度,约 2 至 4 小时后,再进行下一层施工;总涂层厚度至少要达到 1.0 毫米以上,若有需要,可进行第三层施工。

注意事项

- 1.施工及贮存温度为 5°C—40°C，贮存在干燥的室内，远离火源、热源；
- 2.防水涂层应保证在坚实无油污的的基面上施工；不得在含有聚苯板的楼面上进行涂刷；
- 3.防水涂膜须薄涂多刷，每遍涂抹厚度不得超过 1mm；
- 4.运输过程中防止碰撞及日晒雨淋，贮存期自生产日起为 12 个月。