

### 净味高透纳米色浆

#### 1 产品体系

产品名称	产品品名	包装规则(kg)	产品说明
GUJ010	净味高透纳米白色浆	3	自干高透色浆，可以喷涂和擦涂。高透闪色效果和浅导管木材（樱桃、杨木等）首选色浆产品。喷涂：配套拉导管稀释剂，添加量5-8%；擦涂：配套净味实木展色宝和净味实木展色宝稀释剂使用。提高添加量，也可以作为半透明色浆使用。
GUJ020	净味高透纳米蓝黑色浆	3	
GUJ030	净味高透纳米金黄色浆	3	
GUJ040	净味高透纳米大红色浆	3	
GUJ050	净味高透纳米蓝色浆	3	
GUJ060	净味高透纳米紫色浆	3	
GUJ031	净味高透纳米铁棕色浆	3	
GUJ044	净味高透纳米铁红色浆	3	
GUJ032	净味高透纳米艳黄色浆	3	
GUJ070	净味高透纳米绿色浆	3	

#### 2 产品特点

本色浆产品为净味油性产品，同大多数树脂有良好的混溶性，自干并干性很好，研磨细度为纳米级，推荐在实木底着色、金属色调色等应用中。

#### 3 应用范围

- 1、配套公司实木展色宝透明主剂，用于实木底着色，干性更好，不易因底擦色产品慢干问题引起涨筋，但是擦涂性能没有配套公司净味透明色浆好；
- 2、推荐在木蜡油体系中底擦色，使用脱芳烃类溶剂（D30/D40/D65）为溶剂体系的木蜡油在该系列色浆调配的底色上擦涂不易溶解底色而发生二次擦涂掉色；如果客户需要配套自己的木蜡油底擦色透明主剂调色，请做匹配性测试。如果发生同贵处木蜡油擦色体系不相溶的现象，可以考虑用PMA溶剂开稀木蜡油擦色基料后再加入本色浆产品；
- 3、丙烯酸体系金属色调色，代替色精，获得极高的透明、艳丽度和耐候性。

