

不饱和树脂

产品牌号 CODE NO	304	3901	337-8
外观 APPEARANCE	淡黄至黄色粘稠液体	棕黄色透明液体	棕黄色透明液体
酸值 ACID VALUE 毫克 KOH/克	≤30	17-25	10-25
粘度 VISCOSITY Pa. s/25°C or TU-4CUP SEC/25°C	≤45 秒 (50%苯乙烯溶液)	0.32-0.58	0.10-0.25
固体含量 SOLID CONTENT%		60-66	52-58
凝胶时间 GEL TIME		6-16 (25°C)	10-20 分 (80°C)
主要特性 PRINCIPAL PROPERTIES	与苯乙烯、环氧树脂、 不饱和聚酯混合后, 在 过氧化物引发下可以 加热交联聚合		在过氧化物引发下可交联, 聚合产物打磨性好, 表面干 性好
主要用途 MAIN APPLICATIONS	环氧树脂的增塑剂线 圈浸渍无溶剂漆	食品级不饱和聚 酯树脂	不饱和聚酯树脂腻子用于 汽车和机床、家俱表面修补

“叶子” 油性树脂：黄捷胜，13585702509