

日本旭化成 MF-K60X 封闭型固化剂

产品简介

品名 Sales Name	HDI 封闭型固化剂
缩写 Abbreviation	MF-K60X
供应商 Supplier Name	日本旭化成

产品性质

NCO 含量 (总量)	约 6.6 (质量分数)
NCO 含量 (游离)	<0.1 (质量分数)
固含量	60 (质量分数)
粘度@23℃	250 Pa.s
色值 (APHA)	≤150
闪点 (闭杯)	47 °C
蒸气压@50℃	<30 hPa
溶剂	二甲苯、正丁醇
解封温度	90 °C

推荐用途

- 低温硬化
- 低温封闭性烤漆
- 易于保存
- 耐化性能良好

包装

200KG/桶; 18KG/桶