



雷帝国际

# 9255 防水膜

DS-0041-0719



## 1. 产品名称

9255 防水膜

## 2. 制造商

雷帝（中国）建筑材料有限公司

上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号

邮编：201605

电话：86-21-5789 3300

传真：86-21-5789 2200

免费热线：400-887-2010

官方网站：[www.laticrete.com.cn](http://www.laticrete.com.cn)

## 3. 产品描述

9255防水膜是一款可承受载荷、抗裂、无需使用纤维布增强的单组份高分子防水膜，具有涂层薄、柔性好、使用多种基面等优点，可在包括金属、PVC等在内的各种基材表面使用。

### 适用范围

适用于室内外商业和住宅场合

### 产品优势

- 无需使用纤维布增强，成膜厚度仅 0.5~0.8mm
- 成膜后可直接铺贴瓷砖和石材
- 可直接用于金属和 PVC 表面
- 可抵抗宽度小于 3mm 的非结构裂缝
- 绿色环保

### 适用基面

- 混凝土
- 砖混结构
- 水泥砂浆底
- 水泥抹灰
- 石膏墙板\*
- 室外用胶合板\*
- 现有瓷砖和石材\*\*
- 水磨石\*\*
- 水泥背板\*\*\*

\*仅用于室内

\*\*需采用雷帝薄底胶粘剂抹灰

\*\*\*请联系水泥背衬板制造商，询问具体的安装建议，并核实是否适用于室外。

### 包装

18.9 升/桶

### 近似施工面积

每桶 18.9 升 9255 防水膜辊涂 2 遍，可施工面积约为 20 m<sup>2</sup>。

### 储存

储存于 0-43℃ 的环境中；在该储存环境中，包装完好的产品保质期为 2 年。

### 局限性

基面必须结构完好、稳定和刚硬，足以支撑瓷砖/石材、薄砖块以及类似的饰面材料。在各种动载荷、静载荷和冲击载荷包括集中载荷作用下，瓷砖/薄砖块安装的基材挠曲变形不得超过 L/360；石材安装的基材挠曲变形不得超过 L/480，其中 L=跨距。

### 注意事项

欲了解更多安全信息，请查阅产品安全说明书 MSDS：

- 不得用在活动伸缩缝、结构裂缝和垂直错动的裂缝表面，其它部位超过 3mm 宽的裂缝需预先填补。
- 不得直接暴露在阳光或空气中超过 30 天，可以采用防护板做临时防护。
- 不得使用橡胶类溶剂或酮等有机溶剂。
- 不得直接涂刷在刨花板、纤维板和硬木表面。

- 蓄水试验前膜体应充分养护，厚度不得大于 3.2mm。
- 寒冷、高温天气施工，产品干燥前应注意成品保护。
- 不得误食，在扬尘区应配戴呼吸面具。
- 万一不慎进入眼睛，宜立即用清水冲洗。
- 避免儿童接触。

## 4. 技术参数

### 参照标准

JC/T 2415-2017 《用于陶瓷砖粘结层下的防水涂膜》

### 技术数据

性能指标		标准要求	测试结果
拉伸粘结强度， MPa	标准试验条件	≥0.5	1.3
	浸水		0.9
	热老化		1.5
	冻融循环		1.0
	碱处理		1.1
抗渗性（0.6MPa，24h）		不渗透	不渗透
桥接裂缝能力（标准试验条件）， mm		≥0.75	4.65

注：表格中数据为实验室条件下的典型数据，实际应用中的产品数据会随应用环境的不同有所变化。

### 工作性能

养护时间	24 小时
蓄水时间	7 天
乳液密度	1350 kg/m <sup>3</sup>

注：表格中数据为实验室条件下的典型数据，实际应用中的产品数据会随应用环境的不同有所变化。

## 5. 施工方法

### 表面预处理

所有表面的温度都应当介于 5 ~ 32 °C 之间，并且表面结构坚固、干净，没有任何灰尘、油渍、油脂、涂料、混凝土密封剂或养护剂。表面平整度达到 6mm/3m，对平整度不符合要求的基面需进行找平，找平结束后在 21°C 下至少养护 24h。新浇筑的混凝土养护不少于 14 天。

### 施工

先对有裂缝、接缝、拐角、排水口等处进行局部增强处理，再进行大面积的防水膜涂刷，须涂刷到前面所做局部处理部位。施工结束待防水膜完全干燥后，才可进行下一步施工。

### 养护

涂膜干燥前应注意保护，避免雨淋和接触到水，施工好的防水膜在常温下至少养护 7 天才能进行蓄水试验。

## 6. 购买与询价

### 购买途径

雷帝产品在全国范围内均有销售。

请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息：

服务热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300

### 询价

请与当地销售人员或经销商联系。

## 7. 技术服务

### 技术支持

请通过以下方式获得该产品的技术支持：

免费热线：400-887-2010

电话：+86-21-5789 3300, ext. 501

传真：+86-21-5789 2200

### 技术文件和产品安全说明书

欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网站：

[www.laticrete.com.cn](http://www.laticrete.com.cn)

雷帝（中国）建筑材料有限公司  
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号  
电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200；  
[www.laticrete.com.cn](http://www.laticrete.com.cn)

©2019雷帝国际有限公司 以上所有商标的知识产权为其持有者所有。

©2019 LATICRETE International, Inc.

All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners