



SSKD-70 快干乳化剂

【产品描述】

SSKD-70 是一种水溶性异氰酸酯，可与油性的多异氰酸酯固化剂共混改性，形成水性固化剂，提供 70%含量于混合溶剂中。

一、**应用特性：**用于配成水性聚氨酯固化剂，形成快速表干和固化的交联固化剂，也可以用于调节其他慢干固化剂的固化速度。

二、技术指标：

SSKD-70 技术指标

型号	外观 (目测法)	固含量 (%)	黏度 (25±1℃) (mpa. s)	NCO (%)	贮存期 (月)
SSKD-70	黄色粘稠液体	70±2	25000±5000	8±1	6

二、使用方法

- 1、配制水性固化剂：SSKD-70：油性 HDI 固化剂（100%含量）=1：2~2.5；
SSKD-70：油性 TDI 固化剂（75%含量）=1：2~3；
- 2、将 SSKD-70 与 HDI 或 TDI 固化剂加入 PMA 直接混合搅拌 20 分钟即可形成水性固化剂。
- 3、固含量不要超过 80%。

四、注意事项：

- 1、SSKD-70 的稀释剂为 DMM/DEDM/PMA/PGDA 等醚酯类溶剂(溶剂含水量≤0.05%，杂醇含量≤0.02%)；
- 2、SSKD-70 亲水性强，与油性固化剂混合过程中可能出现析出现象，建议在搅拌状态下往 SSKD 中逐渐加入油性固化剂或添加适量稀释剂；
- 3、对于需要获得高光泽的体系，SSKD 配制的固化剂可能出现不适用的情况，建议厂家使用前先行测试确认或向本公司咨询；
- 4、本固化剂保质期为 6 个月（密封存贮于 25℃以下干燥处）。本品为易燃品，注意防火；
- 5、根据客户对产品的需求，本公司可以制作整体设计方案，包括修改产品配方和设定工艺方法。

特别声明： 卖方并不保证产品在特定用途的适用性，我们不控制产品的应用、用法或加工，在任何情形下卖方不能承担该产品引起的意外，直接及非直接损失，买方最大补偿及卖方对任何索赔责任为该产品的销售价，不论是数据，及实验结果，买方必须通过试验方法证实最终用途的适用性，产品并未有经过测试，故不建议使用在长时期与黏膜，破损皮肤及血液接触。