

概述:

MODAREZ[®] MF-A EX 是一种低分子量反应性丙烯酸流动和流平剂。

物化指标:

外观	粘稠液体	
颜色	无色至浅黄	
可保证的指标	指标	检测方法
不挥发物, %	≥97	S 8405
重要指标 (供参考)		
Brookfield 粘度 (20°C时)	约 25.000 cps	

应用:

MODAREZ[®] MF-A EX 是含反应性环氧基官能团丙烯酸流平剂, 在非水性体系中改善涂料和油墨的流平和流动性。由于具有良好的相容性, 特别适用于清漆, 改善流平和流动, 不会引起任何雾影和黄变, 因而特别适用于环氧玻璃涂料。所含反应性环氧基官能团将自身交联固化于涂料体系中, 防止流平剂的迁移, 因而也特别适用于环氧地坪涂料。

MODAREZ[®] MF-A EX:

- 改善流平和流动 (更好的 DOI)
- 提高漆膜光泽
- 在清漆中不会引起雾影

由于良好的相容性, **MODAREZ[®] MF-A EX** 与广泛的溶剂型树脂相容。

MODAREZ[®] MF-A EX 不溶于水和低分子量醇, 溶于应用于涂料中的大多数溶剂中。

添加方法/推荐用量:

MODAREZ[®] MF-A EX 可在生产的任何阶段添加。

用量: 总配方的 0.1-2%。

储存:

MODAREZ[®] MF-A EX 应储存于干燥、阴凉的场所, 未开启状态下维持1年稳定性。

包装:

25kg/桶或 200kg/桶。