



# 上海索是化工有限公司 东莞索是新材料有限公司

工厂地址：东莞市东城区莞龙路柏洲边涌尾路 66 号

电 话：0769-22653892                      传 真：0769-22653316

版本：2019 年 11 月 11 日

---

## 流平分散促进剂 T-92 (TDS)

一、概述：T-92 为高效表面调整剂，适量加入能促进流平，提高丰满度，消除表面针孔及凹陷，且能有效促进颜料分散。

### 二、技术指标：

外 观：白色粉末      熔程温度：70~80℃      含固量：>99%

三、用法及用量：按配方总量的 0.5-1%内挤。

四、包装与贮存：聚乙烯衬里的牛皮纸袋，每袋净重 25KG；存放于阴凉及干燥的地方避免吸潮，在<30℃的室温下有效期为两年。