



恒和永盛

广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8591666

LR-8565A 背胶乳液

1. 产品特征

LR-8565A 乳液是环氧改性丙烯酸酯共聚物乳液，该乳液采用了环氧烷酯单体与丙烯酸酯单体经特殊工艺复合共聚而成，具有良好的初黏性、耐水性能好和粘结强度高，不含 APEO，适用于不同类型的瓷砖铺贴用背涂胶。

- ◆ 粘结强度高
- ◆ 良好的初黏性
- ◆ 耐水性能好
- ◆ 性价比高

2. 物理性能

聚合物类型	环氧改性丙烯酸共聚物
外观	乳白色带蓝光液体
离子特性	阴离子
固含量	(45±1) %
粘度	1000-4000CPS (NDJ-4, 3#/12rpm/25℃)
pH	7.0-9.0
玻璃化温度	-40℃
最低成膜温度	0℃

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格。

储藏温度应在 5℃~35℃，避免阳光直射，在有可能的情况下，应在 6 个月内使用。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。