



恒和永盛

广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇瀚和工业园

Tel: 0758-8591 666

LR-8580A 背胶乳液

1. 产品特征

LR-8580A 背胶乳液是一款环氧改性丙烯酸酯共聚物乳液，本乳液采用了环氧烷酯单体与丙烯酸酯等单体聚合而成。采用了最新的乳液聚合技术，有效控制了粒径、粒径分布和分子量，耐水好、粘接强度优异。适用不同类型的瓷砖铺贴用背涂胶。

- ◆ 优异的粘接强度
- ◆ 优异的耐水性
- ◆ 优异的初粘性
- ◆ 环保、不含 APEO

2. 物理性能

聚合物类型	环氧改性丙烯酸酯共聚物
外观	乳白色带蓝光液体
离子特性	阴离子
固含量	(50±1) %
粘度	2000-5000CPS (NDJ-4, 3#/12rpm/25℃)
pH	7.0-9.0
玻璃化温度	-40℃
最低成膜温度	<0℃

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格。

储藏温度应在 5℃~35℃，避免阳光直射，在有可能的情况下，应在 6 个月内使用。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。