



恒和永盛

广东恒和永盛集团有限公司

地址：广东省肇庆市高要区金利镇金淘工业区

Tel: 0758-8591688

LR-2450 弹性乳液

1. 产品特征

LR-2450 是一款自交联型弹性丙烯酸乳液，该乳液采用了自交联技术和紫外交联技术，使其具有优异的拉伸强度、延伸率和优异的耐沾污性。由本乳液配置的弹性涂料，低温下仍能保持良好的弹性。

- ◆ 优异的耐水性
- ◆ 优异的耐沾污性
- ◆ 突出的力学性能
- ◆ 优异的抗雨痕性能

2. 物理性能

聚合物类型	丙烯酸酯共聚物乳液
外观	乳白色带蓝光液体
离子特性	阴离子型
固含量	(50±1) %
粘度	500-3500CPS (NDJ-4, 3#/12rpm/25℃)
pH 值	7.0-9.0
玻璃化温度	-20℃
最低成膜温度	0℃

注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格。

储藏温度应在 5℃~35℃，避免阳光直射，在有可能的情况下，应在 6 个月内使用。

敬请注意：

以上资料及数据仅供参考，并不构成本公司承担法律责任的保证或陈述。此资料及数据是采用我们在实验室所进行的试验所得出的经验，在使用此资料时，您有必要自行确定最为合适的配方、工艺及控制方法，确保满足您产品的一致性及品质需要。