

技术数据表

产品名称	锌粉					
参考标准	GB/T 6890-2012 一级					
制造商	湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司					
品级	普通粉		超细粉		特细粉	
牌 号	WL 400	WL 500	WL 600	WL 800	WL1000	WL1500
平均粒径 (um)	6 ~ 8	5 ~ 7	4 ~ 6	3 ~ 5	2 ~ 4	1 ~ 3
325 目筛余物	≤0.05%	≤0.01%	≤0.01%	/	/	/
总 锌	≥98%					
金属锌	≥96%					
铅	≤0.1%					
镉	≤0.1%					
铁	≤0.05%					
酸不溶物	≤0.05%					
熔点	419 (°C)					
沸点	907 (°C)					
密度	7.14(g/cm ³)					

WELLINK

湖南省长沙市高新技术产业
 开发区瑞龙路 199 号标志麓谷
 坐标 A 栋 905 室

Email: wellink@wellinkzn.com
 网址: www.wellinkzn.com
 电话: +86 731 88680288

文件版本:2024.11.01
 Page 1 of 1