

产品技术说明书

RS-996KD

应用于遇水不泛白高档真石漆的硅丙乳液

产品简介:

BATF 合成胶乳 RS-996KD 是在解决乳液薄膜存在吸水泛白现象的基础上开发的一种新型乳液。该乳液通过复合技术聚合工艺合成,具有优异的耐候性及抗回粘性。

BATF 合成胶乳 RS-996KD 设计应用于真石漆及防水性要求很高的外墙涂料的粘合剂,对颜填料有极高的粘合性和混合稳定性。

BATF 合成胶乳 RS-996KD 由于内在的卓越品质,使得其配制的涂料具有极佳的耐擦洗、耐磨性、耐水性及抗冻性。

主要特性与优点:

- 优异的耐候性及抗回粘性;
- 极高的粘合性和混合稳定性;
- 极佳的耐擦洗性和耐磨性

典型特性:

聚合物类型	硅丙共聚型
外观	乳状白色带蓝光乳液
pH 值 (25°C)	8±1
布氏粘度 (cps,25°C, 3 号转子, 12 转/分)	1000-4000
固含量 (%)	49±1
最低成膜温度 (°C)	22
粒子直径 (µm)	0.1-0.2
离子性	阴离子型

贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内,避免冷冻及高温,建议正常贮存温度在 10~35°C,有效贮存期自包装之日起为半年。

重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供,请向有关巴德富代表查询上述细则。

版本: 2.0

修订日期: 2015/08/01



佛山市顺德区巴德富实业有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
<http://www.batf.cn>
邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司
地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 号
Tel: 021-57238311 57233322
Fax: 021-57233311
邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司
地址: 四川省成都市大邑县大安路
Tel: 028-88202208
Fax: 028-88311828
邮编: 611300

常熟巴德富科技有限公司
地址: 江苏省常熟经济开发区亚太路 2 号
Tel: 0512-82363737 82363736
Fax: 0512-52093998
邮编: 215500

沧州巴德富化工科技有限公司
地址: 河北沧州黄骅市临港经济开发区经三路
Tel: 0317-5485113
Fax: 0317-5485113