

产品技术说明书

RS-2205

应用于外墙的丙烯酸酯类乳液

产品简介:

BATF 合成胶乳 RS-2205 是一种 APE0-Free 的纯丙乳液, 它的粒子具有独特的电荷平衡体系, 用它配制成的外墙涂料对有机色浆和无机色浆均具有良好的展色能力。针对不同色浆添加量的乳胶漆都具有优异的展色效果。

BATF 合成胶乳 RS-2205 配制成的涂料针对碱溶胀增稠剂和缔合型增稠剂都具有较好的响应能力。运用不同种类增稠剂调色后指研色差较小。

BATF 合成胶乳 RS-2205 具有优异的户外耐久性、耐水性、钙离子稳定性、冻融稳定性。

主要特性与优点:

- 优异的展色能力;
- 优异的户外耐久性、耐水性;
- 出色的钙离子稳定性和冻融稳定性

典型特性:

聚合物类型	丙烯酸酯共聚型
外观	乳状白色带蓝光乳液
pH 值 (25°C)	8±1
布氏粘度 (cps, 25°C, 3 号转子, 12 转/分)	200-2000
固含量 (%)	47±1
最低成膜温度 (°C)	25
粒子直径 (µm)	0.1-0.2
离子性	阴离子型

贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内, 避免冷冻及高温, 建议正常贮存温度在 10~35°C, 有效贮存期自包装之日起为半年。

重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供, 请向有关巴德富代表查询上述细则。

版本: 2.0

修订日期: 2015/07/01



佛山市顺德区巴德富实业有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
<http://www.batf.cn>
邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司
地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 号
Tel: 021-57238311 57233322
Fax: 021-57233311
邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司
地址: 四川省成都市大邑县大安路
Tel: 028-88202208
Fax: 028-88311828
邮编: 611300

常熟巴德富科技有限公司
地址: 江苏省常熟经济开发区亚太路 2 号
Tel: 0512-82363737 82363736
Fax: 0512-52093998
邮编: 215500

沧州巴德富化工科技有限公司
地址: 河北沧州黄骅市临港经济开发区经三路
Tel: 0317-5485113
Fax: 0317-5485113