

# 产品技术说明书

## RS-2806

### 应用于高性能外墙涂料的抗黄变纯丙乳液

#### 产品简介:

BATF 合成胶乳 RS-2806 是一种高性能纯丙烯酸乳液, 冻融稳定性、钙离子稳定性好, 具有广泛的适应性。

BATF 合成胶乳 RS-2806 由于具有细小的粒径, 且采用了独特的表面活性剂体系, 从而使其具有非常卓越的颜填料结合力, 以及极好的耐水、耐碱、耐沾污性, 而且光泽好, 特别适合于高耐候性外墙涂料、低 PVC 的内墙丝光漆和封闭底漆。

#### 主要特性与优点:

- 优良的冻融稳定性和钙离子稳定性;
- 卓越的颜填料结合力;
- 极好的耐水、耐碱、耐沾污性
- 出色的耐候性

#### 典型特性:

聚合物类型	全丙烯酸酯共聚型
外观	乳状白色带蓝光乳液
pH 值 (25°C)	8±1
布氏粘度 (cps, 25°C, 3 号转子, 12 转/分)	500-2000
固含量 (%)	48±1
最低成膜温度 (°C)	28
粒子直径 (µm)	0.1-0.2
离子性	阴离子型

#### 贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内, 避免冷冻及高温, 建议正常贮存温度在 10~35°C, 有效贮存期自包装之日起为半年。

#### 重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供, 请向有关巴德富代表查询上述细则。

版本: 2.0

修订日期: 2015/08/01



**巴德富公司**  
BATF Industrial Co., Ltd.

佛山市顺德区巴德富实业有限公司  
地址: 广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路  
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716  
Fax: 0757 25532078 25532029  
<http://www.batf.cn>  
邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司  
地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 号  
Tel: 021-57238311 57233322  
Fax: 021-57233311  
邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司  
地址: 四川省成都市大邑县大安路  
Tel: 028-88202208  
Fax: 028-88311828  
邮编: 611300

常熟巴德富科技有限公司  
地址: 江苏省常熟经济开发区亚太路 2 号  
Tel: 0512-82363737 82363736  
Fax: 0512-52093998  
邮编: 215500

中山巴德富化工科技有限公司  
地址: 中山市民众镇沙仔村沙仔路 7 号  
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716  
Fax: 0757 25532078 25532029  
<http://www.batf.cn>  
邮编: 528441

沧州巴德富化工科技有限公司  
地址: 河北沧州黄骅市临港经济开发区经三路  
Tel: 0317-5485113  
Fax: 0317-5485113