

产品技术说明书

RS-8625

应用于优异耐水白罩面漆的自消光高分子聚合乳液



巴德富公司

BATF Industrial Co.,Ltd.

主要特性与优点:

- 极优异的耐水白性能
- 耐候性好
- 优异的自消光性
- 良好的耐沾污性

佛山市顺德区巴德富实业有限公司
地址: 广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
http://www.batf.cn
邮编: 528322

上海巴德富实业有限公司
地址: 上海市金山区亭林镇南亭公路 5823 号
Tel: 021-57238311 57233322
Fax: 021-57233311
邮编: 201505

成都巴德富科技有限公司
地址: 四川省成都市大邑县大安路
Tel: 028-88202208
Fax: 028-88311828
邮编: 611300

常熟巴德富科技有限公司
地址: 江苏省常熟经济开发区亚太路 2 号
Tel: 0512-82363737 82363736
Fax: 0512-52093998
邮编: 215500

中山巴德富化工科技有限公司
地址: 中山市民众镇沙仔村沙仔路 7 号
Tel: 0757 29966719 29966729 29966716
Fax: 0757 25532078 25532029
http://www.batf.cn
邮编: 528441

沧州巴德富化工科技有限公司
地址: 河北沧州黄骅市临港经济开发区经三路
Tel: 0317-5485113
Fax: 0317-5485113

产品简介:

BATF 合成胶乳 RS-8625 采用独有的相分离技术, 不仅能够很好的解决树脂自消光的问题, 且具有优异的耐水性和耐水白性, 同时因其具有良好的拒水性和成膜致密度, 使得整个涂层体系的耐水性和早期长期耐水白性能大大提升另外其在配制哑光清漆是有着优良的消光性能, 对于有需要的客户, 可直接兑水至合适粘度后施工, 非常适合用于多彩、真石漆、质感、平涂等外墙工程漆的哑光罩面。

典型特性:

聚合物类型	硅丙聚合物
外观	乳白带蓝光乳液
pH 值 (25°C)	7--9
布氏粘度 (cps, 25°C, 3 号转子, 12 转/分)	2200~7000
固含量 (%)	31±1
最低成膜温度 (°C)	5
粒子直径 (μm)	0.1
离子性	阴离子型

贮存条件:

产品应贮存在密闭容器内, 避免冷冻及高温, 建议正常贮存温度在 10~35°C, 有效贮存期自包装之日起为半年。

重要事项:

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供, 请向有关巴德富代表查询上述细则。

版本: 2.0

修订日期: 2015/09/01