



电镀银树脂 EDL-SP1639A 产品说明书 (TDS)

EDL特殊化学品

版本: CO

文件号: POM-0151

发行: 伊德尔 2018/1

化学组成

危险品

特殊改性的丙烯酸树脂

主要物理数据

固含	7.5~8.5%	密度	0.984±0.050 (g/cm ³ , 25°C)
外观	无色或淡黄色透明液体	折光率	1.4100±0.0050 (25°C)

作用与特性

- ◆ 用于玻璃底材, 比SP1639耐水煮、耐碱水、耐超声波, 成膜后表面具有较高的硬度;
- ◆ 能提高铝粉定向排列、白度、细度、金属光泽, 使普通水性铝粉漆具有清晰的镜面般效果。

应用参考配方

SP1639A	电镀银	高沸点溶剂
30%	60%	10%

用途: 主要用于玻璃底材的丝印油墨

特别提醒: 以上资料为本公司试验中所得, 仅供参考, 不构成本公司承担法律责任的陈述或保证, 用户应根据自身条件和要求进行试验应用。本公司有权对自己的产品进行改进, 其规格若有任何改动, 恕不提前通知。

包装: 25/180公斤/塑料桶 (请认准EDL注册商标及商标号: *ZC3611968SL*)

储存: 远离热源、火源, 避光保存

保质期: 1年

广州致辉精化股份有限公司

地址: 广东省广州番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部中心 15 号楼 506

电话: (020) 39211598

传真: (020) 39211599

全国统一咨询电话: 4000-419-319

网址: <http://www.zhi-hui.com>

电子信箱: info@zhi-hui.com