


# 厦光丙烯酸溶剂型外墙漆



**产品特性：**厦光丙烯酸溶剂型外墙漆是一种高品质弱溶剂型丙烯酸涂料，由于添加特种抗紫外线助剂，使得涂料具有优异的户外耐久性，能抵御自然界各种复杂恶劣的气候，涂膜饱满，积灰率低，极具优异的耐沾污性。

耐沾污性等级标准

Dirt-resistance level for architectural paints



## 适用场所

办公楼、工业厂房及大规模的房地产项目墙面涂刷，尤其适合环境污染严重建筑物。

## 性能特点

- 杰出的户外耐久性，更持久的保光保色性；
- 致密性高，能有效地防止灰尘的污染和细菌的滋生；
- 涂层非常坚硬、光滑、丰满；
- 涂层具有较强耐酸、耐碱等耐化学品侵蚀功能；
- 优异的抗沾污性，可洗刷；
- 低气味。

## 技术参数


基 料：热塑性丙烯酸树脂  
 颜 色：样板、色卡或提供来样。  
 产 品 特 征：溶剂型、薄质、有光 / 亚光、单组份。  
 干 燥 时 间：表干2小时，重涂4小时，实干24小时（温度25℃，相对湿度60%）  
 理论耗漆量：0.2-0.25kg/m<sup>2</sup>。（实际涂布量因基面状况、施工方法不同而略有差异。）

## 施 工

施工方法：刷涂、滚涂、喷涂。  
 稀 释 剂：厦光AC专用稀释剂。  
 稀 释 量：10%-20%，环境温度、施工方法不同，稀释剂加量亦不同。  
 施工要求：在0℃-35℃及相对湿度75%以下施工。大风、下雨等恶劣天气应避免施工。

## 典型方案

### 平面工艺



- ① 基层一：厦光柔性中层腻子2遍
- ② 基层二：厦光柔性面层腻子1遍
- ③ 基层三：厦光油性抗碱底漆1遍
- ④ 面层四：厦光丙烯酸溶剂型外墙漆 1遍
- ⑤ 面层五：厦光丙烯酸溶剂型外墙漆 1遍