



AF-1 高密度聚乙烯蜡乳液

【应用领域】

- ★ 水性油墨、水性涂料、水性漆、水性光油
- ★ 皮革涂饰剂、流平剂、防粘剂
- ★ 纺织物平滑剂、柔软剂及耐水整理
- ★ 地板、皮革、家具、汽车、纸品等上光剂
- ★ 纸制品润滑剂、剥离剂、黏合剂、施胶剂
- ★ 消光粉表面有机改性、农业等其它领域

【技术指标】

| 型号 | 外观 | PH 值 | 平均粒径 (μm) | 固含量 ($\pm 1\%$) | 乳化体系 | 固体蜡熔点 ($^{\circ}\text{C}$) |
|------|---------|---------|---------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|
| AF-1 | 淡色半透明乳液 | 6.0-8.0 | ≤ 0.1 | 35% | 非、阴离子 | 137 |

【性能特点】

- 1、极高熔点，耐磨、耐划伤性、清爽性好、抗粘连
- 2、透明度好，适用于高光泽体系涂层要求。

【用途】

1. 水性光油、水性清漆（金属漆、木器漆、塑料漆等）的理想表面保护剂，抗摩擦，抗划伤，抗粘连、增加清爽性和光泽度。类似功能在地板蜡等其他上光剂领域中也得到应用。
2. 皮革涂饰剂、鞋化用蜡水、鞋乳等产品中提供抗摩擦抗划伤，增加清爽性和光泽度，改善手感和抛光性。
3. 纺织品柔软剂、平滑剂，增加织物的耐磨、耐撕裂性，增加缝纫时的润滑性，增加织物手感的柔软性，并可在印花浆料中应用。
4. 纸品涂布润滑剂、剥离剂、施胶剂。
5. 水基脱模剂，可用于金属压铸等领域。
6. 消光粉表面有机改性剂、农业等其它领域。

【注意事项】

1. 密闭、阴凉放置，注意防冻。
2. 在室温下原包装的保质期为六个月。一旦容器打开，建议短时期内使用完。
3. 为保证产品的均一性，请于使用前摇匀
4. 在与树脂、溶剂及其他物质混合时请预先试用其适应性，尤其要考虑 PH 值。一般推荐在混配过程最后加入蜡乳液。
5. 本说明供参考使用，不具任何保证性质。

龙口市易久化工科技有限公司依托北京化工大学技术支持，致力于各种蜡乳液和助剂等精细化学品的研发、生产和经营。公司拥有资深的研发团队、先进的生产设备工艺、严格的质保体系和专业的技术服务队伍。多年来各系列产品深得客户好评。

地址：山东省龙口市黄城遇家工业园

电话：0535-8529786

传真：0535-843088

技术支持：13963836616

网址：<http://www.19chem.cn/>

珠三角地区仓库：东莞市南城区华博物流中心 C 栋 17/18 档

长三角地区仓库：江苏省无锡市锡山区东亭镇团结中路 50 号