

产品简介

产地：俄罗斯

参数：

挥发有机化合物含量：≤50g/L，光泽（60°）<10

符合国标 GB18582-2008、京津冀 DB11/3005-2017 标准

成份：

水，丙烯酸乳液，钛白粉，填料，助剂等。

适用范围：

室内底材表面，如：混凝土，石膏，刨花板，石膏类纸板的墙面和天花板的表面。也可作为墙纸的底漆使用。

施工及表面处理：

使用前充分搅拌，必要时用水稀释。涂刷表面必须干燥。温度不得低于+5° C，相对空气湿度应低于 80%。可辊涂、刷涂、喷涂。未上漆的表面：新的石膏和混凝土基材应在 4 周后涂刷。清除表面的灰尘和污垢，用腻子修补不平及缺损的地方。

已上过漆的表面：在涂漆之前清洗除去油污。表面涂过硅酸盐涂料或丙烯酸颜料的应彻底清除以上涂层。清除表面的灰尘和污垢，用腻子修补不平及缺损的地方。

光泽度：

全哑光。

调色：

本产品适用于迪古里拉调色系统调色。

覆盖率：

在平整、不渗透表面，12-14m²/L（一遍），粗糙、渗透率强的表面，9-11m²/L（一遍）。

干燥时间：

温度为 23℃，相对湿度为 50%环境下，一小时表干，三小时后可以刷面漆。

注意事项：

将涂料置于儿童不易接触到的地方，可用 20%以下清水稀释，涂刷后，保持房间通风，并迅速用水清理工具。废弃空桶应交由专门负责