

华德单组份外墙腻子 HDJ-018C

工艺:批涂规格:25kg/桶 特点:适用于水泥砂浆面、砖墙、混凝土等建筑物的基面。

- 1、 粘结力强，干燥过程不收缩、不开裂，批刮随意，施工性优良。
- 2、 长期使用不龟裂，平整性能好。
- 3、 耐水功能好，遇水强度不会降低、不易脱落和开裂。

产品技术优势

本品是专门为解决建筑涂装裂缝而研制的功性粉状腻子，采用进口高分子胶粉，加入各种填料及优质助剂，采用无重力设备加工而成的。具有良好的延伸率和附着力，提高基层平整度，提高涂装质量。

产品适用范围

适用性:

适用于水泥砂浆面、砖墙、混凝土等建筑物的基面。

不适用于:

不适用于疏松的基层及外立面。

不适用于易变形或特殊的基材，如木材、钢板、塑料制品以及长期浸水基材。

产品施工注意事项

环境要求:施工温度 5-35 摄氏度，高温、大风、下雨天气应避免施工。若在高温、高燥天气下施工时请将墙体用清水湿润，确保没有明水时方可施工。施工方法: 将腻子与水按比例(粉料:水=1:0.3-0.35)混合好，并用电动搅拌机充分搅拌 3-5 分钟至均匀，静置 3-5 分钟再搅拌均匀即可使用，确保基面清洁，无肮脏、有异物残留及其他影响腻子粘结强度的污染物。基面如有空鼓、裂缝、掉粉现象 请及时处理，如果高温干燥天气施工，施工前需对基材进行湿润，待基面无明水后方可施工，一次批刮厚度以 0.8-1.0mm 为宜，切忌把已干固的浆料加水混合再用。搅拌好的腻子夏天应在 2 小时冬天应在 3 小时内用完，腻子干燥后方可打磨。存放要求:1、对方场所应保持干燥，避免阳光直射，因为潮湿和阳光直射都有可能引起产

品质量发生变化。2、 产品开封后应尽快使用，避免因杂质而导致产品失效。 3、 产品应堆放整齐，不能对方过高，以免发生坍塌。