

## 陶石彩

“施彩乐”多功能陶石彩是一种独特的建筑内外墙环保装修材料，它是由高级防水合成树脂、无机颗粒经高温煅烧配以进口助剂、颜料并采用特殊工艺调制而成的一种新型材料。

由于煅烧彩砂颗粒大小均匀，使建筑表面质感突出，美感尽显，其色彩独特豪华美丽，是建筑装饰的优选材料。

施工工具：

专用厚质涂料喷枪、滚筒、面漆喷枪、批刀等。

产品执行标准：

JG/T24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》

GB 24408-2009《建筑用外墙涂料有害物质限量》

产品特点：

- 1、轻质，减轻建筑负荷，且不具脱落的危险性，安全可靠。
- 2、色彩更多样化，可调更鲜更深的颜色。
- 3、施工性能良好。
- 4、花纹的可创作性。陶石彩，可以按用户的需要定做称心满意的色彩。
- 5、防水、耐紫外线、抗酸碱，优异的耐污性，自洁功能、保色性强，持久的附着能力。
- 6、更新方便成本低，长保时尚新潮。
- 7、结合反射隔热原料，多功能陶石彩还具有节能降耗的性能。

耗漆量：

底漆：0.12-0.15kg/m<sup>2</sup>

陶石彩：2.5-4.5kg/m<sup>2</sup>

面漆：0.15-0.20kg/m<sup>2</sup>

施工工序：

基面处理：新墙面要保证表面平整、清洁、坚固，有凹凸的地方要修补平整。旧墙面要铲除松散涂层，清除表面灰尘、油污，修补平整。保证墙体充分干燥，含水率 < 10%，PH < 10。底漆干燥 2-6 小时后可施涂陶石彩，厚度 2mm 左右，施涂后用专用收光刀收平，干燥后吹净浮灰。陶石彩完全干透后，喷涂罩光面漆 1-2 遍。

施工条件：

- 1、5-35℃。超过 40℃或低于 5℃不宜施工，雨、雪、雾及 4 级风力以上天气不能施工。
- 2、储存温度：5-35℃（忌暴晒及 0℃以下的环境置放）。

温馨提示：

- 1、施工工具用完后及时用水清洗。未用完的涂料应密封，置于阴凉处保存。
- 2、由于基面状态和喷涂效果的不同，单位耗量会存在差异。