

# 聚酯改性硅树脂

主要用途：大量用作常温自干耐高温涂料（250~550℃左右），耐候涂料，装饰涂料等，保光保色好。

特性：本品具有优异的耐高低温性能和憎水防潮性能。本品完全固化后硬度高（ $\geq 3H$ ）、光泽高、高温耐黄变好。主要用途：大量用于耐高温涂料(约 250~550℃)，耐候涂料等。

外观：无色至淡黄色均匀透明液体，允许有乳白光无机机械杂质  
粘度(涂-4杯)：30~75

固含,%：50±1

固化条件：可常温指触干，完全固化：250℃二十分钟

耐热性：马口铁片（200℃） $\geq 200h$

酸值：4~7 mgKOH/g

溶剂：二甲苯CAC