

# 改性丙烯酸有机硅树脂

主要用途：大量用作常温自干耐高温涂料及超耐候涂料等，保光保色好。  
特性：具有优异的耐高低温性能和良好的光泽及固化后好的硬度。

外观：无色至淡黄色均匀透明液体，允许有乳白光无机机械杂质  
粘度(涂-4杯)：70~160

固含, %：≥49

固化条件：指压干2-4小时/25℃表干10-30分钟/25℃

耐热性：马口铁片（200℃）≥200h

溶剂：二甲苯