



TSA-560 卷材涂料专用消光剂

三 A 化工鼎力推荐产品

全新概念

打破传统

产品具备下列的特点：

★ 更高的消光效率

孔隙率达 1.8 毫升/克，并在生产设备和生产工艺上进行了优化，使产品有更均匀的粒径分布，从而大大提高了消光效率，特别适用于厚涂型预涂卷材涂料；

★ 极容易的添加和分散性

通过最先进的研磨工艺，使消光剂在极不利的条件下也非常容易分散，从而缩短操作时间，并且更有利与添加消光剂去调校哑度。

★ 具有良好的表面效果

产品技术指标

SiO ₂ 含量 (干基), %	孔隙率 ml/g	平均粒径(激光衍射法), um	吸油值 g/100g	干燥失重 (105 °C , 2Hrs), %	灼烧失重 (1000 °C , 2Hrs), %	白度 %	PH(5% 水 悬溶液)	表面处理
99	1.8	5.8-6.3	230-280	<5	<6	93	6-8	无

包装：10 公斤 / 包

使用方法： • 如达到干基消光粉的消光效率，建议添加量为 3-10%；

• 由于不同的配方和条件，建议用户在使用前进行试验，确定最佳的添加量

注意事项： • 客户在装卸、使用和运输过程中，采取必要措施，避免粉尘飞扬。建议堆放高度不超过 10 层，受挤压会影响产品的分散性，请适当延长分散时间。

• 建议使用时开包即用，避免受潮影响使用效果

本说明仅供参考，客户在使用本公司产品前应先测试以达到最佳使用效果。我们所提供的使用建议不得当做侵犯任何专利的导因。